



Gyárilag előkevert rögzítő habarcs, fém élvédő profilok, vezető sínek rögzítésére szolgáló gyorskötésű, klorid-mentes habarcs.

Tulajdonságok

- Vízrel keverve, felhordható konzisztenciában jó tapadást ad az ásványi alapvakolatok és fémfelületek között. A gyors kötés és az erős tapadás ideális lehetőséget ad a sarok profilok felragasztásához. A szükséges kötési idő után víz-, és fagyálló. Szilárdsága megfelel a DIN 18550 szabványnak.

Felület-előkészítés

- Az alapfelületnek nagyon tisztának, teherbírónak és elváló rétegektől mentesnek kell lennie. A száraz alapfelületeket elő kell nedvesíteni.
- gipsz vakolatok alá nem ajánlott.

Feldolgozás

- Tiszta edényben 1 térfogatrész vízhez kb. 2,5 - 3 térfogatrész szárazhabarcsot feldolgozható konzisztenciájúvá keverünk (1 kg szárazhabarcs : 0,25-0,3 l víz).
- A keverés után azonnal fel kell használni.
- Csak annyit kell előkeverni, amit kb. 30 perc alatt fel lehet dolgozni. 5 C alatt nem használható.
- A sarokprofilok rögzítésénél a rögzítő pogácsákat kb. 30 cm-es távolságban kell elhelyezni egymástól.

Anyagszükséglet

- 25 kg szárazhabarcs = kb. 16 l friss habarcs
- 25 kg szárazhabarcsból kb. 25-30 fm profiléc rögzíthető.

Anyagösszetétel

- A SAKRET AM DIN 1164 szerinti portlandcementből, kvarchomokból és tulajdonságjavító adalékokból készül.

Kiszerezés

- Többrétegű papírzsákban, vízmentes betétrel, 25 kg/ zsák kiszerezésben 42db/EUR-raklap.

Tárolás

- Zárt helyiségben, időjárástól védett helyen, fa palettán 12 hónapig

Tudnivalók

- Tiszta vízen kívül a habarcschoz hozzáadni **semmit nem szabad!**
- Feldolgozási hőmérséklet: (T) $5\text{ °C} < T < 25\text{ °C}$, (levegő, objektum és anyaghőmérsékletként értendő).
- A kötésben lévő SAKRET AM-t védeni kell az erős napsütéstől, huzattól, fagytól és magas környezeti hőmérséklettől (30 °C).
- A kőműves ládákat, talicskát és szerszámokat azonnal el kell mosni. A megkötött anyagrészek csak mechanikus úton távolítható el.
- A megadott műszaki adatok 20 °C -ra és 50% rel. páratartalomra érvényesek.
- Bőrrre, szembe nem kerülhet, ha mégis, bő vízzel le kell mosni és szakorvoshoz kell fordulni

- **Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.