



Cement kötéső, önterülő aljzat kiegyenlítő

DIN 18202 előírásai szerint.

ÉMI engedély szám: A-887/1997

Felhasználási terület

- nyirkos és nedves terek felületszigetelésére;
- savas közegnek kitett terekhez;
- bel- és kültérben egyaránt;
- a szigetelés megfelel a német központi építőipari egyesülés csempeipari szakszövetsége által kiadott „Tudnivalók belső terek csempekkel és lapokkal kialakított burkolataival kapcsolatos szigetelések kivitelezéséhez” című adatlapnak

Tulajdonságok

- bel- és kültéri munkákhoz egyaránt alkalmas
- 2 rétegben kell felhordani
- 1,5 mm-ig repedésáthidaló
- nedvesség elleni védelmet biztosít a csempek alatt
- gurulószerű használatra alkalmas

Felület-előkészítés

- A SAKRET AS saválló szigetelőanyag felvitele előtt nedvszívó alapfelületen SAKRET SG speciális alapozóval végzett alapozást kell végezni a megfelelő technikai adatlap előírásai szerint.
- Az alapfelületnek szilárdnak, terhelhetőnek és repedésmentesnek kell lennie.
- A kis szilárdságú felületeket és elváló rétegeket (pl. szennyeződések, por és olaj) el kell távolítani.
- Kétség esetén alakítsunk ki próbafelületet, és adott esetben kérjünk szaktanácsot a SAKRET cégtől.

Feldolgozás

- Röviddel a feldolgozás előtt keverjük össze a két komponenst 1:1 arányban.
- Lehetőség szerint ne keverjünk be részmenyiségeket.
- A keverést ajánlatos tiszta edényben, fúrógépre szerelt forgókaros keverővel végezni.
- A bekeverése után töltsük át az anyagot egy tiszta edénybe és keverjük át még egyszer alaposan.
- Tartsuk be a 3 perces keverési időt.
- A SAKRET AS saválló szigetelőanyagot a homokkezelt, és megkötött alapozóra vigyük fel rövidbolyhos hengerrel.
- A milliméterenkénti rétegvastagság biztos szigetelőhatásának elérése érdekében legalább két réteget kell felvinni.
- A második réteg felvitelének az első felvitele után legfeljebb 48 órával meg kell történnie.
- A második réteget friss állapotban SAKRET QS kvarchomokkal teljes felületben le kell munkálni.
- A homok elengedhetetlen, mivel hidat képez az epoxidgyanta és cementes injektáló habarcs között.
- A további feldolgozás előtt a meg nem kötött homokot söpörjük le és szívjuk el.

Anyagszükséglet

- A rétegvastagság függvényében milliméterenként kb. 1,3 kg/m². Milliméterenként 2 felhordás szükséges.

Anyagösszetétel

- A SAKRET AS saválló szigetelőanyag nem más, mint módosított epoxidgyantaz

Kiszerezés

- „A” komponens: 5 kg-os csomagokban
- „B” komponens: 5 kg-os csomagokban

Műszaki adatok

Konzisztencia:	sűrű, nyúlós
Szín:	szürke
Fajsúly:	kb. 1,3 kg/liter
Keverési arány:	K1:K2 = 1:1
Pihentetési idő:	20 °C esetén kb. 45 perc
Feldolgozási hőmérséklet:	10 °C – 30 °C
Kötési idő:	20 °C esetén kb. 16 óra
Repedés áthidalás:	1,5 mm-ig
Repedési nyúlás:	75%

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni.

Tudnivalók

- A műszaki adatok 20°C hőmérsékletre és 50% levegő relatív nedvességtartalomra vonatkoznak. Az ennél alacsonyabb hőmérsékletek növelik, míg a magasabb hőmérsékletek csökkentik a megadott értékeket.
- Az eszközök tisztítása vízzel nem lehetséges.
- A SAKRET AS saválló szigetelőanyag epoxidgyantát tartalmaz. A termék a szemet és bőrt ingerli. A kötőanyag („B” komponens) maró hatású.
- Bőrrrel érintkezve pl. allergiás elváltozásokat okozhat. Bőrrrel történő esetleges érintkezéskor a bőrt mossuk le azonnal bő vízben szappannal.
- Viseljünk védőkesztyűt és védőszemüveget.
- Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről
- Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.