



Vastag rétegű felületkiegyenlítésre nedves- sóterhelt falazatoknál MSZ 16000/1-3, DIN 18550 és DIN 18557 és a WTA előírásainak megfelelő.

Felhasználási terület

- nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére (4 cm alatt)
- kül- és beltérre

Felület-előkészítés

- A régi vakolatot a nedvességhatár felett legalább 100 cm-rel – a továbbiakban kivirágzási zóna – verjük le.
- A porlott fugákat mélyítsük ki 20 mm mélyen.
- A felületet tisztítsuk meg a portól.
- A nagy sókoncentrációjú falat kezeljük sólebontó szerrel.
- A felületre fröcskölt alapozót ne teljes fedettséggel vigyük fel.

Feldolgozás

- 40 kg anyaghoz kb. 9 l tiszta vizet adjunk, majd kézzel vagy elektromos keverőgéppel kb. 3 percig keverjük. Az optimális légpórustartalom elérése végett kis idő múlva ismét keverjük át.
- Csak annyi anyagot keverjünk be, amennyit 2 órán belül fel tudunk dolgozni.
- Egy réteget egyszerre kb. 3 cm vastagságban lehet felhordani.
- Egy rétegnek minimum 10 mm vastagságúnak kell lennie.
- A felületet csak le kell húzni
- Csak akkor érdesítsük fel, ha a felület mattnedves. A korai felérdesítés esetén vízkő képződhet.
- A javítóvakolat felhordása előtt kb. 1 nap/mm vakolat + vastagság) időt várni kell.

Utókezelés

- A friss felületet védeni kell a gyors kiszáradástól és fagytól.

Anyagszükséglet

- 1 zsák (25 kg) szárazhabarcsból kb. 27 liter friss habarcs lesz
- 20 mm rétegvastagságnál kb. 1,4 m²-re elegendő

Anyagösszetétel

- DIN 1053 szabvány szerinti
- portlandcement
- kvarchomok,
- könnyű és speciális tulajdonságjavító adalékanyagok

Műszaki adatok

Habarcssűrűség:	1,4 kg/dm ³
Légpórustartalom:	>2,5 Vd%
Nyomószilárdság:	3,5-4 N/mm ²
Páraáteresztő ellenállási szám:	<12
Szemcseméret:	3 mm
Vízbehatalási mélység:	>5 mm

Kiszerezés

- 40 kg töbrétegű papírzsákban, 30 db fóliázva EUR-raklapon

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett raklapot, ill. zsákot azonnal vissza kell zárni.

Figyelmeztetés

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30°C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok +20°C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- **A bekevert anyagot újrateverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Kalciumhidroxidot és cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál. **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve : 2004. 03. 01.