



Egykomponensű flexibilis szigetelő.

MSZ 4715-3 szabvány szerint

Felhasználási terület

- Külső és belső térre
- Nedves, vizes helyeken történő felületi szigetelésre, üzemi vizekre, 1,5 bar víznyomásig. (három rétegben hengerelve)
- A német ZDB- irányelv alapján, nedvességi igénybevételek III. osztályába sorolható.
- Polymer Institut / Nr. P 4121 / vizsgálati jegyzőkönyve szerint

Tulajdonságok

- oldószermentes
- nagyon jól alakítható
- szélsőségesen flexibilis
- hengerelhető és spatulázható
- repedésáthidalás 2mm vtg esetén >0,75mm
- jól szigetel a csempék és lapok alatt
- rendszerben a SAKRET FFK és FBM ragasztó és ágyazó habarcsokkal alkalmazható

Felület-előkészítés

- Az alap legyen: szilárd, száraz, hordképes, repedésmentes a málló vagy nem hordképes részeket, egyéb szennyeződések (pl. por, zsír, olaj, festékmарadványok) el kell távolítani vagy fel kell érdesíteni.
- Cementkötésű alapok nedvesség-tartalma maximum 2 CM súly% lehet, anhidrid- folyóestrich esetén max. 0,5 CM súly %, gipszkötésű vakolatoknál max. 1 CM súly% lehet.
- A rendszerhez tartozik a **SAKRET UG univerzális alapozó** használata
- Kétséges esetben próbafelület elkészítését javasoljuk és szaktanácsért forduljon a SAKRET képviselőihez.

Feldolgozás

- Glettelési munka esetén, mely elsősorban aljzatok, padozatok esetén történik, az első réteget ajánlott hengerléssel felhordani.
- A második réteg felhordásánál 6 mm-es fogas glett vassal kell felhordani az anyagot és legletelni.
- A repedés áthidalásához min. 2mm vastagnak kell lennie a két rétegnek
- A hengerelés során a második réteg felvitele előtt 3 órásszellőztetés ajánlott az alaptól ill. a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően.
- Sarokfugáknál és illesztéseknél **SAKRET D** szigetelő szalagot, lefolyóknál, csővezetékeknél **SAKRET DB** ill. **SAKRET DW** szigetelőmandzsettát használjunk még az első réteg felvitelénél beágyazzuk, a széleket a második rétegnél fedjük le áthengerléssel, gletteléssel. A víz nyomásnak kitett felületeken szükséges három rétegben hengerelni.

Anyagszükséglet

- kb. 1,3 kg / m² és mm rétegvastagság

Anyagösszetétel

- Cement, homok, tulajdonság javító adalék anyagok.

Műszaki adatok

cement bázisú műgyanta-diszperzióval javított repedésáthidaló-habarcs	
Feldolgozási hőmérséklet:	8 °C – 25 °C
Minimum rétegvastagság	2mm
Repedésáthidalás	>0,75mm
Keverővízigény hengerlési munkáknál	kb. 0,35 l/kg
Repedésáthidalásnál	kb. 0,26 l/kg
Száradási idő az első hengerelt réteg után	kb. 2 óra
Második réteget követő munkák:	kb. 24 óra után
Eltartható:	12 hónapig

*nedvszívó felületek és kb. 20 °C feldolgozási hőmérséklet esetén. Gyengén nedvszívó felületek esetén a száradási idő hosszabb.

Kiszerezés

- 20 kg-os többrétegű papírszakban

Tárolás

- Időjárási hatásoktól és fagytól védett helyen. A megkezdett szakot azonnal vissza kell zárni.

Figyelmeztetés

- A megadott műszaki adatok 20 °C hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra vonatkoznak, az alacsonyabb hőmérséklet lassítja, a magasabb gyorsítja a kötést. A felhordott anyagot védeni kell a közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól, csapóesőtől. Ügyelni kell a gyártó által megadott műszaki előírásokra. Szokatlanul erősen nedvszívó vagy hiányos felületeknél próbafelület készítését ajánljuk. A szerszámokat, edényeket azonnal el kell mosni, a kikeményedett anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.
- Bőrre, szembe nem kerülhet, ha mégis, bő vízzel le kell mosni, szükség esetén szakorvoshoz kell fordulni.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.