



Aljzatkiegyenlítő massa – BAM

Technikai adatlap

Cement kötőő, önterülő aljzat kiegyenlítő

DIN 18202 előírásai szerint.

ÉMI engedély szám: A-887/1997

Felhasználási terület

- PVC-, szőnyegpadló burkolatok alá
- kerámia, márvány, természetes kövek fektetése előtt nyersbeton felületekre

Tulajdonságok

- beltéri aljzatra, padlóútéshez alkalmazható
- hidraulikus kötőő, önterülő
- 2 - 10 mm réteg vastagságú
- azbesztmentes
- szivattyúzható (ketrupumpa)
- műgyantatartalmú
- tartós

Felület-előkészítés

- Az alap legyen szilárd, hordképes, száraz, repedésmentes, minden szennyező anyagtól, portól mentes (zsír, olaj, festékanyagok eltávolítandók).
- A megfelelő tapadó szilárdsági érték: $> 1,5 \text{ N/mm}^2$
- Az alapot előzőleg fel kell érdesíteni.
- A falkapcsolatokhoz dilatációs anyagok behelyezése szükséges.
- Az univerzális **SAKRET UG** vagy speciális **SAKRET SG** alapozó használatát ajánljuk.

Feldolgozás

- A zsák tartalmát a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (legalább 600 ford/perc sebességű) fúrógéppel csomómentesre keverjük. 3 percig pihentetjük, majd újakeverjük.
- Az anyagot az előkészített felületre kiöntjük és simítóval egyengetjük.
- A gépi feldolgozást végezhetjük dugattyús vagy csigás berendezéssel (max. teljesítmény: 40 l habarcs/perc), így az anyag szétterül, egyengetést nem igényel.
- Az anyagban lévő levegőbuborékok eltávolítását segíti elő a tölcsér hengerrel történő egyengetés.

Anyagszükséglet

- kb. $1,6 - 1,8 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$
- anyagszükséglet függ a felület minőségétől és a feldolgozáshoz használt szerszámoktól

Anyagösszetétel

- a **SAKRET BAM** hidraulikusan kötő, műgyanta-tartalmú, könnyen terülő habarcs
- speciális cementet, adalék- és tulajdonságjavító anyagot tartalmaz

Kiszerelés

- 25 kg-os többretegű papírzsákban

Műszaki adatok

Keverővíz:	1 kg	kb.: 0,25 l
	25 kg	kb.: 6,20 l
Pihentetési idő:	3 perc	
Feldolgozhatóság:	20 perc	
Feldolgozási hőm:	$5^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}$	
Járható:	12 óra után	
Nyomószilárdság:	DIN 1164 szerint	
2 nap után	2 N/mm ²	
7 nap után	10 N/mm ²	
28 nap után	15 N/mm ²	
Hajlítószilárdság:	DIN 1164 szerint	
2 nap után	1 N/mm ²	
7 nap után	3 N/mm ²	
28 nap után	7 N/mm ²	

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni.

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30°C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20°C -os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- **A bekevert anyagot újakeverni, hígítani vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- A cementkötésű alapok nedvesség-tartalma 2 CM súly% lehet.
- Gipsz, fa és vízmentes kötőő anhidrid alapra az **SAKRET UG** univerzális alapozót javasoljuk.
- Az aljzatkiegyenlítő víz hatására lúgosan reagál. **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.
- **Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.