



Oldószermentes diszperziós falfesték külső terekhez. DIN 53778 WM szerint mosásálló.

Felhasználási terület

- Külső homlokzatok, ásványi alapvakolatok, műgyanta bevonatok festésére.

Tulajdonságok

- könnyen feldolgozható
- jól tömít
- erősen fed
- bevonat erősen diffúzióképes
- erősen tapad
- szinte teljesen feszültségmentes

Felület-előkészítés

- Az alapfelületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, zsír-, viasz-, szilikon- és pormentesnek kell lennie
- Erősen nedvszívó felületeknél a **SAKRET TG** mélyalapozó használata ajánlott.

Feldolgozás

- ecseteléssel, hengerléssel, szórással
- **Feldolgozási hőmérséklet:** 5 °C alatti hőmérsékleten feldolgozni nem szabad (levegő- és épülethőmérséklet)
- **Száradási idő** (20 °C és 50% levegő relatív páratartalom esetén):
 - átvonható kb. 4-5 óra elteltével
 - teljesen kiszárad kb. 3 nap után
- **Hígítás:** vízzel
- **Szerszámtisztítás:** vízzel, használat után azonnal
- **Veszélyjelzés:** lásd az érvényes biztonsági adatlapon

Anyagszükséglet

Két réteg esetén:

- sima vakolatnál: kb. 200 ml/m²
- közepes szemcseméretű vakolatnál: kb. 260 ml/m²
- A közöltek irányértékek, melyekért garancia nem vállalható, mivel minden felület más tulajdonságú, ami az anyagszükségletet természetesen befolyásolhatja. Pontos kalkulációhoz az épületen kialakított próbafestés során tapasztalt értékeket kell alapul venni.

Kiszerelés

- 10 l-es műanyag vödör

Tárolás

- Eltartható hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig. A megkezdett csomagokat tartsuk jól lezárva, és hamarosan dolgozzuk fel

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- **Ügyeljünk arra, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.