



Diszperziós kötésű felhasználásra kész csemperagasztó.

A DIN 18156-D szabvány előírásainak megfelelően.

Felhasználási terület

- bel- és kültéri falra és aljzatra gress és mázas csempékhez
- csempe csempére ragasztáshoz
- pórusbeton felületekre
- OSB lapokra
- gipszkarton lapokra
- szigetelőlemezek pontszerű ragasztására
- fokozott terhelésű aljzatokra
- kenhető szigetelésekre

Tulajdonságok

- normál kötésű, magas tapadó képességű, fagyálló
- képlékeny, alakítható, glettelhető, műanyag bázisú

Felület-előkészítés

- Az alapfelületnek szilárdnak, síknak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsiradéktól, olajtól mentesnek kell lennie
- A nem hordképes mázat, festéket el kell távolítani.
- A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen.
- Az extrém sima felületet fel kell érdesíteni.
- A cementkötésű alapfelületek nedvességtartalma a 2 CM%-ot, a gipszkötésű alapfelületek nedvességtartalma az 1 CM%-ot nem haladhatja meg.
- Új, erősen szívó alapfelületeken végezzünk próbaragasztást.
- Ajánljuk a **SAKRET UG** alapozót

Feldolgozás

- a diszperziós ragasztó feldolgozásra kész, használat előtt keverjük fel
- a DIN 18157/2 előírásai alapján feldolgozható
- kültéri felhasználásnál, illetve csempe a csempére módszer esetén kb. 20% csomómentes CEM I 32,5 R portlandcementtel és kb. 5-10% vízzel, duplatárcsás vagy szárnyas, legalább 600 ford/perc fordulátú keverőgéppel csomómentesre keverjük
- egyszerre csak annyi anyagot vigyünk fel, amennyit 15 perc alatt le lehet fedni a burkolólappal
- a dilatációs hézagok kiképzésére ügyeljünk

Anyagösszetétel

- magas minőségű műgyanta diszperzió
- töltőanyag

Anyagszükséglet

- kb. 1,5 - 3,8 kg/m²
- az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől, a burkolólaptól, a feldolgozási módszertől

Műszaki adatok

Bedolgozhatósági hőmérséklet	5 °C – 25°C
Ragasztási nyitott idő:	15 perc
Járható:	24 óra után
Feldolgozási idő	kb. 2 óra
Fugázható:	24 óra után
Teljes terhelhetőség:	28 nap után

Kiszерelés

- 8 kg-os műanyag vödörben
- 20 kg-os műanyag vödörben

Tárolás

- Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen eltartható 12 hónapig.
- A megkezdett vödröket gondosan vissza kell zárni.
- Ajánlott tárolási hőmérséklet: 5°C – 30°C

Fontos tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30°C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok +20°C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- **A bekevert anyagot újrameverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A mindenkori érvényben lévő szabványnak, irányelvnek megfelelően kell eljárni.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.