



Gyárilag előkevert mészcementkötésű habarcs tetőcserépfuga kitöltéséhez.

MSZ 160000/2 szerint, ÉMI engedély szám : A-887/1997

Felhasználási terület

- Tető-, orom-, és ereszcserépek alkalmazásánál. Tetőhajlatok keresztfuga töltésénél. Tetőcserepek kiegyenlítésekor.

Tulajdonságok

- könnyen feldolgozható
- jó tapadás téglákon és tetőcserepeken
- légáteresztő
- vízlepergető tulajdonságú
- időjárásálló
- hidraulikusan kötő
- azbesztmentes
- nem éghető

Felület-előkészítés

- Az alapnak a habarcs felhordása előtt szilárdnak, repedésmentesnek kell lennie. Port, olajt és egyéb szennyeződések a felületről el kell távolítani. Erősen nedvszívó felületeket elő kell nedvesíteni.

Feldolgozás

- A zsák tartalmához (40 Kg) kb. 7 liter vizet önteni, és 4-5 percig keverni. A habarcsot 2 órán belül fel kell dolgozni. A szárazhabarcsot nem szabad semmilyen egyéb adalékanyagot hozzáadni.
- Feldolgozási hőmérséklet: (T) $5^{\circ}\text{C} < T < 30^{\circ}\text{C}$

Anyagösszetétel

- DIN 1053 szerinti szárazhabarcs,
- adalék és tulajdonságjavító anyagokkal.

Anyagszükséglet

- 1 zsák (40 kg) anyagból kb. 27 liter habarcs lesz.

Műszaki adatok

Feldolgozási idő:	kb. 2 óra
pH érték	>11 – 13,5
Nyomószilárdság	>2,5 N/mm ²
Építőanyag osztály	A1-DIN 4102

Kiszерelés

- 40 kg-os papírzsákokban, EUR raklapon

Szín	Típus
fekete	DM 01
szürke	DM 03
barna	DM 05
vörös	DM 06

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárástól védett helyen 12 hónapig.
- A megkezdett raklapot, ill. zsákot azonnal vissza kell zárni.

Fontos tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30°C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok $+20^{\circ}\text{C}$ -os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A bekevert anyagot újrameverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál. Ügyeljünk, hogy **szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.