



Felhasználási terület

- A **SAKRET DS** szigetelő habarcs épületek szigetelésére szolgál minden fajta nedves helyiség, garázs, terasz, épületalapok esetén. Alkalmazható magas- és mélyépítési, valamint ipari területeken és régi épületek felújítási munkálatainál egyaránt.
- Felületi szigetelésként használható: nyirkosság, nedvesség, nem felgyűlő kapilláris vízszivárgás, valamint nyomóterhelés nélküli felszíni víz ellen.

Tulajdonságok

- bel- és kültéri munkálatokhoz egyaránt alkalmas
- falakhoz és talajra is használható
- hidraulikus kötész
- vizet át nem eresztő
- kopásálló
- jó tapadó képességű
- műgyantával feljavított

Felület-előkészítés

- A **SAKRET DS** szigetelőhabarccsal létrehozott bevonó rétegek csak olyan alapfelületeken használhatók, amelyek repedésmentesek és azok is maradnak. Az alapfelületnek tisztának és szennyeződésektől, portól, laza tapadású felületi rétegektől, bevonatoktól és zsálmardványoktól mentesnek kell lennie.
- Nedvesítsük elő az alapfelületet. Száraz vagy erősen nedvszívó alapfelület esetén végezzünk többszöri előnedvesítést vagy vigyünk fel előzetesen **SAKRET UG** univerzális alapozót. A falazatot lássuk el kiegyenlítő vakolattal.

Feldolgozás

- A **SAKRET DS** szigetelőhabarcsához tiszta edényben adjunk hozzá hideg vezetékes vizet és keverjük össze csomómentesre. Ehhez ajánlatos percenként 600 ford/perc fordulatos, kettős keverőtárcsás keverő berendezést használni. Hordjuk fel meszelőkefével, ecsettel vagy hengerrel. Az első réteget ecsettel vigyük fel, a másodikat az első réteg meghúzása után ecsettel vagy szórással. A második rétegben felvitt habarcsot a kötés megkezdésekor vakolókanállal vagy szivacsímítóval simíthatjuk el.

Utókezelés

- A felvitt habarcsot száraz időjárási körülmények esetén utónedvesítéssel megfelelően nedves állapotban kell tartani. A kellő szilárdságú kötés létrejöttéig esőtől és fagytól óvni kell.

Anyagszükséglet

- Felület m²-enként és rétegvastagság milliméterenként kb. 1,5 kg szigetelőhabarcs.

Az anyagszükséglet függ az alaprég minőségétől a szerszámhasználatától és a rétegvastagságtól.

Anyagösszetétel

- A **SAKRET DS** szigetelőhabarcs hidraulikus kötész, szabványos kötőanyag bázisú, válogatott töltő- és adalékanyagokat, valamint a feldolgozhatóságot javító adalékokat tartalmazó habarcsfajta.

Műszaki adatok

SAKRET DS szigetelő/tömítő habarcs	
Rétegvastagság	2-6 mm
Keverővíz 1 zsákhhoz (25 kg)	kb. 5 liter (lehúzás) kb. 6 liter (simítás)
Feldolgozási idő	kb. 60 perc
Feldolgozási hőmérséklet (T)	5 °C < T < 30 °C
Nyomószilárdság	> 30 N/mm ²
Hajlító húzószilárdság	> 7 N/mm ²
Tapadó szilárdság	> 2,5 N/mm ²

Kiszerezés

- Többrétegű, fóliabetétes papírzsákokban, melyek tartalma 25 kg. A zsákok raklapon szállítandók.

Tárolás

- időjárási behatásoktól védve
- fa raklapokon, hűvös és száraz helyen
- tárolhatóság 12 hónap
- a megkezdett zsákokat zárjuk gondosan vissza

Fontos tudnivalók

- A műszaki adatok 20 °C hőmérsékletre és 50%-os levegő relatív páratartalomra vonatkoznak. Az ennél alacsonyabb hőmérsékletek növelik, míg a magasabb hőmérsékletek csökkentik a megadott értékeket.
- A kötésben lévő **SAKRET DS** szigetelőhabarcsot óvni kell a közvetlen napsugárzástól, huzattól, fagytól és a túl magas hőmérsékletektől (> 30 °C).
- A nedvszívó alapfelületeket alaposan elő kell nedvesíteni.
- Cementet tartalmaz vízzel lúgos kémhatás alakul ki.
- A munkavégzés során a bőrt és szemet óvni kell.
- Amennyiben az anyag bőrrrel és/vagy szemmel érintkezésbe kerül, úgy bő vízzel azonnal öblítsük ki alaposan, ha szükséges, forduljunk orvoshoz!

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.