



Cement kötésű, önterülő aljzat kiegyenlítő

DIN 18202 előírásai szerint, ÉMI engedély szám: A-887/1997

Felhasználási terület

- PVC, szőnyegpadló burkolatok alá
- kerámia, márvány, természetes kövek fektetése előtt nyersbeton felületekre

Tulajdonságok

- beltéri aljzatra, padlófűtéshez alkalmazható
- hidraulikus kötésű, önterülő
- 1,5 – 15 mm réteg vastagságú
- azbesztmentes
- szivattyúzható (ketrupumpa)
- műgyantatartalmú
- tartós

Alap előkészítés

- Az alap legyen szilárd, hordképes, száraz, repedésmentes, minden szennyező anyagtól, portól mentes (zsír, olaj, festékanyagok eltávolítandók).
- A megfelelő tapadó szilárdsági érték: $> 1,5 \text{ N/mm}^2$
- Az alapot előzőleg fel kell érdesíteni.
- A falkapcsolatokhoz dilatációs anyagok behelyezése szükséges.
- Az univerzális **SAKRET UG** vagy speciális **SAKRET SG** alapozó használatát ajánljuk.

Feldolgozás

- A zsák tartalmát a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (legalább 600 ford/perc sebességű) fúrógéppel csomómentesre keverjük. 3 percig pihentetjük, majd újrameverjük.
- Az anyagot az előkészített felületre kiöntjük és simítóval elegyengetjük.
- A gépi feldolgozást végezhetjük dugattyús vagy csigás berendezéssel (max. teljesítmény: 40 l habarcs/perc), így az anyag szétterül, egyengetést nem igényel.
- A felületet a feldolgozás során tükés hengerrel egyengetjük el a jobb terület eléréséért

Anyagszükséglet

- kb. 1,6 – 1,8 kg/m²/mm
- az anyagszükséglet függ a felület minőségétől és a feldolgozáshoz használt szerszámoktól

Anyagösszetétel

- a **SAKRET FAM** hidraulikusan kötő, műgyanta-tartalmú, könnyen terülő habarcs.
- speciális cementet, adalék- és tulajdonságjavító anyagot tartalmaz

Műszaki adatok

Keverővíz:	1 kg	kb. 0,22 l
	25 kg	kb. 5,50 l
Pihentetési idő:		3 perc
Feldolgozhatóság:		30 perc
Feldolgozási hőmérséklet:		5 °C – 25 °C
Járható:		3 óra után
Nyomószilárdság:		DIN 1164 szerint
2 nap után		8 N/mm ²
7 nap után		15 N/mm ²
28 nap után		25 N/mm ²
Hajlítószilárdság:		DIN 1164 szerint
2 nap után		2 N/mm ²
7 nap után		3 N/mm ²
28 nap után		7 N/mm ²

Kíszerelés

- 25 kg-os töbrétegű papírzsákban

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni.

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- **A bekevert anyagot újrameverni, hígítani vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- A cementkötésű alapok nedvesség-tartalma 2 CM súly% lehet.
- Gipsz, fa és vízmentes kötésű anhidrid alapra az UG univerzális alapozót javasoljuk.
- Az aljzatkiegyenlítő víz hatására lúgosan reagál. **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.
- **Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.