



Fagyálló, flexibilis, vékonyágyú, hidraulikus kötésű, folyóágyú, padlóburkolat ragasztó.
Az MSZ EN 12004 harmonizált szabvány alapján C 2 E

- | | |
|------------------------------|--|
| Felhasználási terület | <ul style="list-style-type: none">– kül- és beltéri aljzatra, padlófűtéshez– nagy forgalmú, erős igénybevett felületekre– erkélyek, teraszok, középületek, ipari épületek aljzatához– gress és mázas csempékhez– műkö és kerámia lapokhoz– nagy méretű burkolólapokhoz– teljes felületű (Butter-Floating eljárás) ragasztás esetén |
|------------------------------|--|

- | | |
|----------------------|--|
| Tulajdonságok | <ul style="list-style-type: none">– hidraulikus kötésű– flexibilis tulajdonságú– időjárásálló– jó tapadó képességű– fagyálló– képlékeny, jól alakítható– tapadószilárdsága $>1,5\text{N/mm}^2$ |
|----------------------|--|

- | | |
|----------------------------|---|
| Felület-előkészítés | <ul style="list-style-type: none">– Az alapfelületnek szilárdnak, síknak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsiradéktól, olajtól mentesnek kell lennie.– A nem hordképes mázat, festéket el kell távolítani.– A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen.– Az extrém sima felületet fel kell érdesíteni.– A cementkötésű alapfelületek nedvességtartalma a 2 CM%-ot, a gipszkötésű alapfelületek nedvességtartalma az 1CM%-ot nem haladhatja meg.– Új, erosen szívó alapfelületeken végezzünk próbaragasztást.– Ajánljuk a SAKRET UG alapozót. |
|----------------------------|---|

- | | |
|--------------------|--|
| Feldolgozás | <ul style="list-style-type: none">– A csemperagasztó szárazhabarcsot a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (legalább 600 ford/perc sebességű) fúrógéppel csomómentesre keverjük.– 3 percig pihentetjük, majd újrakeverjük.– Egyszerre csak annyi anyagot vigyünk fel, amennyit 30 perc alatt le lehet fedni a burkolólappal– Egyenetlen aljzatra első réteggént a SAKRET BAM önterülő aljzatkiegyenlítőt ajánljuk.– Natúr színű márvány, mészkő burkolólapokhoz az NKW fehér csemperagasztót ajánljuk.– A dilatációs hézagok kiképzésére ügyeljünk.– A SAKRET FBM glettvassal történő elhúzása után az anyag elterül. |
|--------------------|--|

- | | |
|------------------------|--|
| Anyagösszetétel | <ul style="list-style-type: none">– portlandcement MSZ EN 197– homok MSZ 18293– elasztikus tulajdonságú adalékszer– tulajdonságjavító anyagok |
|------------------------|--|

- | | |
|-------------------|---|
| Kiszerelés | <ul style="list-style-type: none">– 25 kg-os többrétegű papírzsákban/ 42 zsák EU raklapon |
|-------------------|---|

Anyagszükséglet

- kb. 4,5 kg/m² vagy kb. 6 m²/zsák
- Függ: – az alapfelület minőségétől
- a burkolólaptól
- a feldolgozási módszertől.

Tárolás

- Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen eltartható 12 hónapig.
- A megkezdett csomagolást gondosan vissza kell zárn

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A bekevert anyagot újakeverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!
- A mindenkor érvényben lévő szabványnak, irányelvnek megfelelően kell eljárni.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál.
- Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!
- Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

Keverővíz - 1 kg	kb. 0,25 liter
- 25 kg	kb. 6,25 liter
Bedolgozhatósági hőmérséklet:	(T) +5 °C < T < +25 °C
Feldolgozási idő:	kb. 1 óra
Pihenési idő:	3 perc
Ragasztási nyitott idő:	kb. 30 perc
Járható:	kb. 6 óra
Fugázható:	kb. 12 óra után
Teljes terhelhetőség:	kb. 7 nap után

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.
Frissítve: 2010.02.01.