



Fagyálló, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő vékonyágyú hidraulikus és gyorskötésű csemperagasztó. Az MSZ EN 12004 harmonizált szabvány alapján C 2 TF és az EN 12002 szabvány alapján S1 flex minőség

Felhasználási terület	– kül- és beltéri, falra és aljzatra – gress és mázas csempékhez – műkő és kerámia lapokhoz – homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra – medencékre, gipszes felületekre – meglévő csempe- és lapburkolatokra, – nagyméretű lapok esetén – hőszigetelő- és gipszkarton lapok ragasztásához – magas terhelésű aljzatokra, padlófűtéshez – kenhető szigetelésekre
Tulajdonságok	– hidraulikus és gyorskötés, flexibilis tulajdonságú, időálló – magas tapadó képesség, fagyálló – képlékeny, alakítható, nem éghető
Felület-előkészítés	– Az alapfelületnek szilárdnak, síknak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsiradéktól, olajtól mentesnek kell lennie. – A nem hordképes mázat, festéket el kell távolítani. – A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen. – Az extrém sima felületet fel kell érdesíteni. – Új, erősen szívó alapfelületeken végezzünk próbaragasztást. – Az alapfelület nedvszívásától függően használjunk SAKRET UG, SAKRET SHG, SAKRET SG alapozót.
Feldolgozás	– A csemperagasztó szárazhabarcsot a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (max. 600 ford/perc sebességű) fúrógéppel csomómentesre keverjük. – 3 percig pihentetjük, majd újrakeverjük. – Egyszerre csak annyi anyagot vigyünk fel, amennyit 30 perc alatt le lehet fedni a burkolólappal. – A dilatációs hézagok kiképzésére ügyeljünk. – Egyenetlen aljzatra első réteggént a SAKRET BAM önterülő aljzatkiegénylőt vagy nagyobb igénybevételek esetén SAKRET NSP ajánljuk. – Natúr színű márvány, mészkő burkolólapokhoz a SAKRET NKW fehér csemperagasztót ajánljuk. – Kültéri aljzatfelületeken és nagyméretű lapok esetén (Butter-Floating eljárás) teljes felületű ragasztás legyen.
Anyagösszetétel	– portlandcement MSZ EN 197 – osztályozott homok MSZ EN 13139 – rugalmas adalékszer és tulajdonságjavító anyagok
Kiszerezés	– 25 kg-os többretegű papírzsákban/ 42 zsák EU raklapon

Anyagszükséglet

- 6-os fogas glettvas esetén kb. 2,6 kg/m²
- 8-as fogas glettvas esetén kb. 3,5 kg/m²
- 10-es fogas glettvas esetén kb. 4,4 kg/m²
- az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől, a burkolólaptól, a feldolgozási módszertől

Tárolás

- Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen eltartható 12 hónapig.
- A megkezdett csomagolást gondosan vissza kell zárni

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A bekevert anyagot újramezvenni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!
- A mindenkori érvényben lévő szabványnak, irányelvnek megfelelően kell eljárni.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál.
- Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!
- Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

	Ragasztóként
Keverővíz - 1 kg	kb. 0,30 liter
- 5 kg	kb. 1,50 liter
- 25 kg	kb. 7,50 liter
Bedolgozhatósági hőmérséklet:	(T) +5 °C < T < +25 °C
Ragasztó vastagság:	3-10 mm
Feldolgozási idő:	kb. 45 perc
Pihenési idő:	3 perc
Ragasztási nyitott idő:	kb. 20 perc
Járható:	kb. 24 óra
Fugázható:	kb. 3 óra után
Teljes terhelhetőség:	kb. 3 nap után
Tapadószilárdság 24 óra	>0,5 N/mm ²
Tapadószilárdság 28 nap	>1 N/mm ²

A jelen műszaki adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2010.10.01.