



Cement kötésű, gyárilag előkevert, szürke színű, flexibilis-tulaj-donságú fagyálló fugázó habarcs

DIN 18352 szerint, ÉMI-engedély szám: A-887/1997

Felhasználási terület

- kő- és agyaglapok, fajansz-, kerámialapok-, szegélyek, gress-lapok, klinker térburkoló-lapok, betonlapok fugázása

Tulajdonságok

- kültéri, beltéri, vízálló, hidraulikus kötésű
- padlófűtéshez, kültéri teraszokhoz is ajánlott
- repedésmentes, időjárásálló, fagyálló
- jól alakítható,
- a világos színű fugázókat erősen szennyeződő felületekre az elszíneződés miatt nem ajánljuk

Felület-előkészítés

- A vékonygyű habarcs és a ragasztó habarcs egységesen kikeményedett, száraz legyen
- A fugák mélysége egyezzen a burkolólapok vastagságával.
- Az alapfelület nedvességekülönbségei a burkolólapok szélein színeltérést okozhatnak (ezért a gyártó felelősséget nem vállal). A porózus vagy matt felületű burkolólapokon az erősen nedvszívó **SAKRET FG** foltosodást okozhat, ezért elengedhetetlen a próbafugázás.
- Az eltérő és/vagy erősen nedvszívó alapot egyenletesen nedvesíteni kell.

Anyagszükséglet

Függ:

- a fugák szélességétől, mélységétől
- a lapok felragasztási módjától
- az alkalmazott szerszámoktól
- 30×30-as lapok esetén kb.: 0,5 kg/m²
- 20×20-as lapok esetén kb.: 0,7 kg/m²

Feldolgozás

- A zsák tartalmát a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (legalább 600 ford/perc sebességű) fúrógéppel csomómentesre keverjük el. Pihentessük 3 percig, majd keverjük újra.
- Az anyagot gumilapos simítóval vigyük fel, a fugákat teljes mélységig töltsük ki. A felesleges anyagot a felületről húzzuk le és a keményedés kezdetén szivacsímítóval húzzuk át. (A kötés kezdetén célszerű a felületet nedvesíteni.)

Utókezelés

- A fugázás után 28 napon belül csak tiszta vizes lemosást szabad végezni. Ez idő alatt kerüljük a mosószerek, kémiai hatású anyagok használatát.

Anyagösszetétel

- portlandcement MSZ EN 196
- homok MSZ 18293
- rugalmas adalékszerek, tulajdonságjavító anyagok

Műszaki adatok

Keverővíz:	1 kg-hoz	kb 0,30 l
	5 kg	kb 1,50 l
	25 kg-hoz	kb 7,50 l
Pihentetési idő:		3 perc
Feldolgozási idő:		2 óra
Feldolgozási hőmérséklet:		5 °C – 25 °C
Használati hőmérs. tartomány		kb. -20°C – +80°C
Fugaszélesség		2–8 mm
Járható:		24 óra után
Teljes terhelhetőség:		14 nap után

Kiszerelés

- 5kg-os és 25 kg-os többletéggű papírzsákban
- a színek színkártya alapján választhatók

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett raklapot, ill. zsákot azonnal vissza kell zárni.

Figyelmeztetés

- A friss fugákat óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A kerámia csempéken és a járólapokon a fugázás után cementfátyol maradhat vissza, melynek eltávolításához vegyük figyelembe a gyártó javaslatát.
- A fugázó nem saválló ezért pl. medencék burkolásához epoxigyanta tartalmú **SAKRET EPF** fugázót használjunk.
- A bekevert anyagot **újrakeverni**, vagy abba a már **megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Magas igénybevételű és nagy hőingadozású alapfelületek esetén a **SAKRET FFM** fugázót ajánljuk.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál. Ügyeljünk, hogy **szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.