



Fagyálló, profi minőségű vékonyágyú fehér színű cementes ragasztóhabarcs, DIN 18156 /2.rész és az MSZ: 16000/1-3 szabványok előírásának megfelelően.
ÉMI engedély szám: A-887/1997.

Felhasználási terület

- normál igénybevételű alapfelületek (lakóházak) belterében falra és aljzatra
- kerámialapok, csempék ragasztásához
- elszíneződésre hajlamos műkő és kerámia lapokhoz
- gipszkarton lapokra
- gresslapok ragasztásához
- nem javasoljuk erősen igénybe vett, nagy forgalmú felületekre
- nem javasoljuk padlófűtés, teraszok, homlokzatok, medencék burkolásához

Tulajdonságok

- fehér színű
- vízálló
- hidraulikus kötésű
- azbesztmentes
- időjárás- és fagyálló
- képlékeny, jól alakítható
- nem éghető

Felület-előkészítés

- Az alapfelületnek szilárdnak, síknak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsiradéktól, olajtól mentesnek kell lennie
- A nem hordképes mázat, festéket el kell távolítani.
- A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen.
- Az extrém sima felületet fel kell érdesíteni.
- A cementkötésű alapfelületek nedvességtartalma a 2 CM%-ot, a gipszkötésű alapfelületek nedvességtartalma az 1 CM%-ot nem haladhatja meg.
- Új, erősen szívó alapfelületeken végezzünk próbaragasztást.
- Ajánljuk a **SAKRET UG** alapozót.

Feldolgozás

- A csemperagasztó szárazhabarcsot a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (legalább 600 ford/perc sebességű) fúrógéppel csomómentesre keverjük.
- 3 percig pihentetjük, majd újakeverjük.
- Egyszerre csak annyi anyagot vigyünk fel, amennyit 20 perc alatt le lehet fedni a burkolólappal.
- A dilatációs hézagok kiképzésére ügyeljünk.
- Egyenetlen aljzatra első réteggként a **SAKRET BAM** önterülő aljzatkiegénylőt ajánljuk.
- Natúr színű márvány, mészkő burkolólapokhoz az **SAKRET NKW** fehér csemperagasztót ajánljuk.
- Erősen igénybevett aljzatokhoz javasoljuk a **SAKRET FBM** folyó ágyú habarcsot.

Anyagszükséglet

- 6-os fogas glettvas esetén kb. 2,9kg/m²
- 8-os fogas glettvas esetén kb. 3,8kg/m²
- 10-os fogas glettvas esetén kb. 4,5kg/m²
- az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől, a burkolólaptól, a feldolgozási módszertől.

Anyagösszetétel

- portlandcement MSZ EN 196
- homok MSZ 18293
- rugalmas adalékszer
- tulajdonságjavító anyagok

Műszaki adatok

Keverővíz:	1 kg	kb. 0,30 l
	5 kg	kb. 1,50 l
	25 kg	kb. 7,50 l
Bedolgozhatósági hőmérséklet	5 °C – 25 °C	
Pihentetési idő:	3 perc	
Feldolgozási idő:	kb. 3,5 óra	
Ragasztási nyitott idő:	20 perc	
Járható:	24 óra után	
Fugázható:	24 óra után	
Teljes terhelhetőség:	14 nap után	

Kiszerezés

- 5kg tasakban
- 25 kg-os többletregű papírzsákban

Tárolás

- Száraz, hűvös, fagymentes, zárt helyen eltartható 12 hónapig.
- A megkezdett csomagolást gondosan vissza kell zárni

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30°C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20°C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- **A bekevert anyagot újakeverni, vagy abba a már megkötött hulladékananyagot visszadolgozni tilos!**
- A mindenkor érvényben lévő szabványnak, irányelvnek megfelelően kell eljárni.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál.
- **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!**
- Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.