



Cement kötésű gyárilag előkevert fagyálló fugázó iszap
DIN 18352 szerint, ÉMI-engedély szám: A-887/1997

Felhasználási terület

- kő- és agyaglapok, fajansz, kerámia lapok, szegélyek, gress-lapok klinker térburkoló lapok, betonlapok fugázása

Tulajdonságok

- kültéri, beltéri, vízálló, hidraulikus kötésű
- repedésmentes, időjárásálló, fagyálló
- jól alakítható, nem éghető, izapolható,
- padlófűtéshez, kültéri teraszokhoz, aljzatra

Felület-előkészítés

- A vékonygyű habarcs és a ragasztó habarcs egységesen kikeményedett, száraz legyen
- A fugák mélysége egyezzen a burkolólapok vastagságával.
- Az alapfelület nedvességekülönbségei a burkolólapok szélein színeltérést okozhatnak (ezért a gyártó felelősséget nem vállal). A porózus vagy matt felületű burkolólapokon az erősen nedvszívó **SAKRET FMe** foltosodást okozhat, ezért elengedhetetlen a próbafugázás.
- Az eltérő és/vagy erősen nedvszívó alapot egyenletesen nedvesíteni kell.

Feldolgozás

- A zsák tartalmát a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (legalább 600 ford/perc sebességű) fúrógéppel csomómentesre keverjük el. Pihentessük 3 percig, majd keverjük újra.
- A beöntött fugázó iszapot széles gumisimítóval egyenletesen terítsük szét a fugahézag teljes kitöltéséig majd a felesleget húzzuk le!

Utókezelés

- A fugázás után 28 napon belül csak tiszta vizes lemosást szabad végezni. Ez idő alatt kerüljük a mosószerek, kémiai hatású anyagok használatát.

Anyagösszetétel

- portlandcement MSZ EN 196
- homok MSZ 18293
- rugalmas adalékszer
- valamint tulajdonságjavító anyagok

Anyagszükséglet

- Függ:
- a fugák szélességétől, mélységétől
 - a lapok felragasztási módjától
 - az alkalmazott szerszámoktól
- 30×30-as lapok esetén kb.: 0,7 kg/m²
20×20-as lapok esetén kb.: 0,9 kg/m²

Műszaki adatok

Keverővíz:	1 kg	kb. 0,20 l
	5 kg	kb. 1,00 l
	25 kg	kb. 5,00 l
Pihentetési idő:	kb. 3 perc	
Feldolgozási idő:	kb. 60 perc	
Feldolgozási hőmérséklet:	5 °C – 25 °C	
Használati hőmérs. tartomány:	kb. -20 °C – 80 °C	
Fugaszélesség:	4–20 mm	
Járható:	kb. 24 óra után	
Teljes terhelhetőség:	kb. 28 nap után	

Kiszerezés

- 5kg-os és 25 kg-os töbrétegű papírzsák
- a színek színkártya alapján választhatók

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett raklapot, ill. zsákot azonnal vissza kell zárni.

Figyelmeztetés

- A friss fugákat óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30°C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok +20°C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A kerámia csempéken és a járólapon a fugázás után cementfátyol maradhat vissza, melynek eltávolításához vegyük figyelembe a gyártó javaslatát.
- A fugázó nem saválló ezért pl. medencék burkolásához epoxigyanta tartalmú **SAKRET EPF** fugázót használjunk.
- A bekevert anyagot **újratekerni**, vagy abba a már **megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál. Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön! Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.