



Flexibilis tulajdonságú vékony bevonat, szárazhabarcs a DIN 18557, a DIN 18550 előírásainak megfelelően. ÉMI engedélyszám: A-887/1197

Felhasználási terület

- Javító kence kül- és beltérre, régi homlokzatok ásványi- vagy műgyanta kötésű vakolatai alá.

Az ásványi felső vakolatokhoz a jó alap kialakítására két lehetőség van:

1. Üvegszövet (rács) háló nélkül:
A régi vakolatot áthúzzuk, ügyelve a hornyok, mélyedések feltöltésére. A felületen a repedések így nem mutatkoznak.
 2. Üvegszövet hálóval (repedezett homlokzaton):
Az egész felületet 5 mm rétegvastagságban áthúzzuk **SAKRET FSP**-vel. Beágyazzuk a cement- és lúgálló üvegszövetet, majd elgletteljük. A szövet szakítószilárdsága min. 3 N/mm², osztása 5 x 5 mm legyen.
- A **SAKRET WDP** hőszigetelt vakolat felületének lezárásához mindig használni kell.

Tulajdonságok

- a **SAKRET FSP** kiváló alap minden nemes vakolathoz és műgyanta alapú vakolathoz.
- könnyen feldolgozható
- jó páraáteresztő képességű
- flexibilis
- nagyon jó hordozó tulajdonságú
- szürke, és fehér színben is rendelhető

Felület-előkészítés

- A régi homlokzat felületét meg kell tisztítani a portól, porló részekről és egyéb málló anyagoktól.
- Minden rétegnek megfelelően szilárdnak és hordképesnek kell lennie.
- Erősen nedvszívó felületre **SAKRET UG** jelű alapozó használata ajánlott.

Feldolgozás

- A zsák tartalmához kb. 7,5 l vizet kell keverni. Képlékeny állapotban a felületre glett vassal felhordjuk majd elsimítjuk, vagy érdesítjük. Az így kapott felület jó alap a következő rétegben felhordandó valamennyi **SAKRET** nemes vakolathoz.
- Meleg időben, sugárzó napsütés idején a bepucolt felületet vízpermetezéssel védeni kell a gyors kiszáradástól.

Anyagszükséglet

- 1 zsák **SAKRET FSP** (25 kg) = 18 l friss habarcs, amely kb. 6 m² felületre elegendő.

Anyagösszetétel

- mészhidrát DIN 1060,
- fehér cement 45 F DIN 1146
- homok DIN 18550,
- tulajdonságjavító anyagok

Kiszerezés

- EUR raklapon, többretegű papírzsákokban.
- 25 kg / zsák 42 zsák / raklap

Tárolás

- Zárt térben, EUR raklapon 12 hónapig

Tudnivalók

- Feldolgozási hőmérséklet 5 °C – 25 °C, levegő, objektum és anyaghőmérsékletként értendő.
- A kötésben lévő **SAKRET FSP**-t védeni kell az erős napsütéstől, huzattól, fagytól és magas környezeti hőmérséklettől (30°C).
- A kőműves ládákat, talicskát és szerszámokat azonnal el kell mosni. A megkötött anyagrészek csak mechanikus úton távolítható el.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-ra és 50% rel. páratartalomra érvényesek.
- Bőrre, szembe nem kerülhet, ha mégis, bő vízzel le kell mosni és szakorvoshoz kell fordulni

– **Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.