



Diszperziós alapú folyékony nemes vakolat alapozó, fehér és színezett változatban.

Az MSZ 16000/1-3 és DIN 18557 szabványok előírásai alapján.

Felhasználási terület

- A **SAKRET GRW** alapozó fehér színű felület előkészítő, semlegesítő anyag nedvszívó falszerkezetekre a nemes vakolat felvitelét megelőzően.
- A nemes vakolat színének megfelelően színezett változatban is megrendelhető: **SAKRET GRF**
- Alkalmazásával az ásványi nemes vakolatból történő gyors víz-elvonás az erős nedvszívó felületeken megakadályozható. A felső vakolatréteg száradása után egyenletes színárnyalatot és jó tapadást érünk el.

Tulajdonságok

- külső- belső felületekre
- ecsettel, hengerrel, szórással is feldolgozható
- jó pára áteresztő
- oldószer mentes
- színekártya alapján színezett változatban is rendelhető

Felület-előkészítés

- A felület legyen: száraz, tiszta és a nem hordképes, málló, porló részeket el kell távolítani

Feldolgozás

- A **SAKRET GRW** / **SAKRET GRF**-et jól fel kell keverni, tiszta vízben kívül, más nem adható hozzá max. 10% vízzel hígítható.
- Korongecsettel, szórással vagy teddy-hengerrel felhordható.
- Teljes fedést, egyenletes felületet kell elérni.
- 5 °C alatt vagy erős napsütésben a munkát szüneteltetni kell.
- A száradási idő 12 – 24 óra. A keményedést karcpróbával ellenőrizhetjük.

Anyagszükséglet

- **SAKRET GRW** = kb. 200 ml/m²
- az alapfelület nedvszívó képességétől és struktúrájától függően.

Kiszerezés

- 15 l kanna – 24 kanna/raklap
- 5 l kanna – 45 kanna/raklap

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni.

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mosuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

– **Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.