



### Felhasználási terület

- Beltéri munkákhoz, padlókhöz, padlófűtéshez is alkalmas. Kötéskiegyenlítőként nyers betonpadlóra használatos. Fapadlós padozatok, parketták, faforgács lemezek (pl. V 100) és más cementes- ill. kalciumsulfát-kötésű alapfelületek spatulázására, glettelésére, simítására alkalmas.
- PVC, kerámia lapok és csempék valamint szőnyegpadlók lerakásakor szintén használható.

### Tulajdonságok

- feszültségmentes, szivattyúzható, jól terülő, hidraulikus kötésű
- gyorsan kötő, műanyaggal nagymértékben javított
- szálerősítésű, feszültségmentesen köt és 20 mm-ig egy lépésben vihető fel szövetbetétes erősítés nélkül
- görgősszékes használatra alkalmas
- nagy szilárdságú és nagy keménységű

### Felület-előkészítés

- Az alapfelület legyen szilárd, terhelhető, repedésmentes.
- Távolítsuk el a kisebb szilárdságú felületeket és/vagy elkülönülő rétegeket (szennyeződés, por, olaj, festékmарadványok stb.)!
- A túlzottan sűrű és/vagy sima alapfelületeket, cementiszapot és a nem terhelhető felületi rétegeket el kell távolítani, ill. fel kell érdesíteni (pl. Blastrac- eljárás)!
- A fa alapfelületeknek terhelhetőnek, egészségesnek és kártevőmentesnek kell lenniük.
- A gerendaköz legfeljebb 60-65 cm lehet, a fapadlónak pedig legalább 20 mm vastagnak kell lennie.
- A fapadló felületét le kell csiszolni. A vastag fapadlókat **SAKRET SRM** gyorsjavító habarccsal kell lezárni.
- A cementkötésű alapfelületi rétegek nedvességtartalma nem haladhatja meg a max. 2 CM tömeg%-ot, anhidrites (kalciumsulfát) rétegek esetében pedig a max. 0,5 CM tömeg %-ot.
- Végezzünk előzetes bevonást **SAKRET UG** univerzális alapozóval, **SAKRET SHG** gyorstapadású alapozóval vagy **SAKRET SG** speciális alapozóval. Az anhidrites, azaz kalciumsulfátos alaprétegeket **SAKRET A&H** anhidritre és fára kifejlesztett alapozóval kell lealapozni.
- Falcsatlakozásoknál, pilléreknél, stb. peremsávot kell felvinni.

### Feldolgozás

- A **SAKRET HDA** fapadló kiegyenlítőhöz tiszta edényben adjunk hideg vezetékes vizet és keverjük csomómentesre.
- A művelethez ajánlatos percenként 600 ford/perc fordulatos, csigás vagy kettős keverőtárcsás keverő berendezést használni.
- Kb. 3 perces pihentetési idő elteltével kissé keverjük fel újra, majd használjuk fel.
- A már meghúzott anyagot vízzel újra felhígítani nem szabad!**
- A habarcsot öntsük az előkészített felületre és a szükséges rétegvastagságban osszuk el simítókanállal vagy gumilapos simítóval.
- Szivattyúzáshoz a kereskedelembe kapható dugattyús- ill. csavarszivattyúk (pl. G4 vagy Duomix) valamint a folyamatos üzemi keverőszivattyúk alkalmasak, melyek percenként kb. 40 liter habarcsot szállítanak.
- Kétség esetén alakítsunk ki próbafelületet, ha szükséges, forduljon szaktanácsért a **SAKRET** céghez!

### Kiszerezés

- 25 kg-os papírszakokban

### Anyagszükséglet

- Felület m<sup>2</sup>-enként és rétegvastagság milliméterenként kb. 1,6 – 1,8 kg szárazanyag.

### Anyagösszetétel

- A **SAKRET HDA** fapadló kiegyenlítő hidraulikus kötésű, műgyantával javított, könnyen terülő, speciális alkotórészekkel és válogatott szálerősítésű töltő- és adalékanyagokkal, valamint a feldolgozhatósági tulajdonságok javítása céljából bekevert adalékanyagokkal kialakított habarcsfajta.

### Műszaki adatok

| Gyári szárazhabarcs                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rétegvastagság                                          | 3 – 20 mm                                     |
| Keverővíz:                                              | 1 kg – kb. 0,24 l    25 kg – kb. 6,00 l       |
| Pihentetési idő                                         | kb. 3 perc                                    |
| Feldolgozási hőmérsékl. (T)                             | 5°C < T < 25°C (levegő, alapfelület, habarcs) |
| Feldolgozási idő                                        | kb. 20 perc                                   |
| Terhelhető (járást már bírja)                           | kb. 3 óra elteltével                          |
| Burkolható                                              | kb. 24 óra elteltével                         |
| Teljesen terhelhető                                     | kb. 28 nap elteltével                         |
| Nyomószilárdság (DIN EN 196, 1. rész szerint vizsgálva) |                                               |
| 1 nap elteltével                                        | kb. 15 N/mm <sup>2</sup>                      |
| 7 nap elteltével                                        | kb. 18 N/mm <sup>2</sup>                      |
| 28 nap elteltével                                       | kb. 27 N/mm <sup>2</sup>                      |

### Tárolás

- Időjárási behatásoktól védve, fa raklapon, hűvös és száraz helyen 12 hónapig eltartható. A megkezdett zsákokat gondosan zárjuk vissza azonnal.

### Fontos tudnivalók

- A műszaki adatok 20 °C hőmérsékletre és 50% levegő relatív nedvességtartalomra vonatkoznak. Az ennél alacsonyabb hőmérsékletek növelik, míg a magasabb hőmérsékletek csökkentik a megadott értékeket.
- A kötés alatt lévő **SAKRET HDA** fapadló kiegyenlítőt a közvetlen napsugárzástól, erős huzattól, fagytól, záporosótól valamint a túl magas teremhőmérsékletektől (> 25 °C óvni kell).
- Szokatlanul erős nedvszívó képességű, újszerű vagy különleges alaprétegek ill. ágyazó anyagok esetén próbafelületeket kell kialakítani és a gyártó feldolgozásra vonatkozó mindenkori útmutatásait szem előtt kell tartani.
- Az edényeket, szerszámokat, stb. vízzel azonnal le kell tisztítani. Megkötött állapotban a tisztítás csak mechanikus úton lehetséges.
- Cementet tartalmaz. Nedvesség hatására lúgos kémhatás alakul ki.
- A szemet és bőrt óvni kell! Amennyiben szemünk vagy bőrünk mégis érintkezésbe kerülne a habarccsal, úgy mossuk le azonnal bő vízzel, ha szükséges, forduljunk orvoshoz.
- Mérvadónak a mindenkori legújabb változatú műszaki adatlapot kell tekinteni.

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.