



A SAKRET meszes kültéri festék érelt fehér mészből készül kiváló minőségű polimerizátumok biztosította tulajdonságjavító hatással, aminek köszönhetően szerkezetfizikai szempontból igen optimális festékfajtának tekinthető.

Felhasználási terület

- Olyan ásványi alapfelületekre alkalmas, mint pl. mész- és szilikátfestékek vagy mész-, meszes cement- ill. cementes vakolatok, diszperziós alaprétegek, pl. diszperziós festékek vagy műgyantás vakolatok.
- A termékhez nem alkalmas alapfelületek a fényes diszperziós- és lakkfestékes rétegek.

Tulajdonságok

- A SAKRET speciális ásványi-meszes homlokzatfesték minőségének köszönhetően felhordáskor a vizet addig visszatartja, amíg a mész megköt. Ezzel a mész kiegészése megakadályozható.
- A homlokzatfelület előnedvesítésére nincs szükség. A festék nem filmképző és így nem tud leperegni. Megőrzi a vakolat természetes szilárdságát és jellemző küllemét. Karbonátózással a meszes ásványi festék kopásállóvá válik. A meszes ásványi festékek diffúzióképesek és így garantálják a falazat zavartalan nedvességcseréjét.

Felület-előkészítés

- Az alapfelületnek tisztának, száraznak és teherbírónak kell lennie. Az új vakolatokat hagyjuk tökéletesen kiszáradni. A port, laza illeszkedésű részeket, kivirágzásokat, revés rétegeket és az egyéb elváló rétegeket az alapfelületről távolítsuk el.

Feldolgozás

- A homlokzatfestéket vigyük fel a száraz alapfelületre kefével vagy hengerrel. Az első réteg felhordásakor a festék legfeljebb 5% vízzel hígítható. A második réteghez, melyet 12 óra elteltével lehet felhordani, ajánlatos a festéket hígítatlan állapotban felvinni. A meszes ásványi festékeket alkáli elemekkel szemben ellenálló színező festékekkel vagy földfestékekkel mindig pasztell színárnyalatban, egyénileg kell kialakítani. Nap által felhevített falfelületekre ne vigyük fel, +5°C alatt feldolgozni nem szabad. Óvakodjunk az éjjeli fagytól!

Utókezelés

- A frissen bevont felületeket óvni kell az erős napsugárzástól, felverő esőtől és a fagytól.

Anyagszükséglet

- Vakolatszerkezettől függően 200...400 g = 150...300 ml között. Az adatok egy rétegre és 1 m² felületre vonatkoznak.

Anyagösszetétel

- A meszes festék nyersanyagait lágyra égetett fehér mészből nyerjük, amely olta nagy tisztaságú és kitűnő minőségű mézspépet/mésziszapot eredményez. A fehér meszet saját laboratóriumban folyamatos jelleggel ellenőrizzük, mely megfelel a DIN 1060 szerinti, valamint a mész- és habarcskutatói intézet által kiadott minőségellenőrzési irányelveknek. A SAKRET meszes festék megfelel a VOB DIN 18363-as, festési- és lakkozási munkákra vonatkozó előírásoknak is.

Kiszerezés

- 15 literes műanyag vödörben, raklapra rakodva – 24 vödör/raklap

Tárolás

- A festék fagyérzékeny és így csak fagymentes helységeken tárolható. Jól lezárva 24 hónapig tárolható.

Tudnivalók

- A mész alkáli, azaz lúgos kémhatású, így irritáló és maró hatású. A festék feldolgozás során a szemeket védeni kell. Amennyiben szemünk a termékkel mégis érintkezésbe lépne, úgy nagyon bő vízben öblítsük ki. A festés megkezdése előtt az üveg-, természetes és műköves, valamint fémfelületeket le kell takarni

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.