



A SAKRET speciális meszes belső festék természeténél fogva rendkívül nagy tisztaságú, fehér jura égetett mészkőből készül. Iszapolás után szerves stabilizáló anyagokkal pótolva szerkezetfizikai szempontból természetes, optimális bevonat keletkezik.

Felhasználási terület

- Ásványi alapfelületeken, mint pl. mészh- és szilikátfestékek vagy meszes-, mészcementes- ill. cementes vakolatok esetén használható. A speciális meszes belső falfesték jól kiszáradt, megkötött gipszes vakolatokra is felhordható. Alkalmas továbbá diszperziós alapfelületekre is, mint pl. diszperziós festékek vagy műgyantás vakolatok esetén. A termékhez nem alkalmas alapfelületek a fényes diszperziós- és lakkfestékes rétegek.

Tulajdonságok

- A speciális meszes belső falfesték nem filmképző és így nem tud leperegni. Megőrzi a vakolat természetes szilárdságát és jellemző küllemét.
- Karbonátózással a meszes belső festék kopásállóvá válik. A termék diffúzióképes és így garantálja a falazat zavartalan nedvességcseréjét. A speciális meszes belső falfesték kellemes szaga egészséges teremklímát teremt és kiváló minősége következtében egyúttal meggátolja a gomba- és penészképződést is.

Felület-előkészítés

- Az alapfelületnek tisztának, száraznak és teherbírónak kell lennie. Az új vakolatokat hagyjuk tökéletesen kiszáradni. A port, laza illeszkedésű részeket, kivirágzásokat, revés rétegeket és az egyéb elváló rétegeket az alapfelületről távolítsuk el.

Feldolgozás

- A speciális meszes belső falfestéket vigyük fel a száraz alapfelületre kefével vagy hengerrel. Az első réteg felhordásakor a festék legfeljebb 5% vízzel hígítható. A második réteghez, melyet 12 óra elteltével lehet felhordani, ajánlatos a festéket hígítatlan állapotban felvinni. Durva, rostos tapéta-felületre hígítatlanul és egy rétegben vigyük fel. 5 °C alatti hőmérséklet esetén feldolgozni nem szabad.

Utókezelés

- A frissen bevont felületeket a fagytól és a túl gyors kiszáradástól óvni kell. A frissen festett tereket gondosan szellőztessük, de óvakodjunk az erős huzattól.

Anyagszükséglet

- Vakolatszerkezettől ill. alapfelülettől függően 200 – 400 g = 150 – 300 ml között. Az adatok egy réteg és 1 m² felületre vonatkoznak.

Anyagösszetétel

- A meszes festékek nyersanyagait lágyra égetett fehér mészből nyerjük, amely oltva nagy tisztaságú és kitűnő minőségű méspépet/mésziszapot eredményez. A fehér meszet saját laboratóriumban folyamatos jelleggel ellenőrizzük, mely megfelel a DIN 1060 szerinti, valamint a mész- és habarcskutatói intézet által kiadott minőségellenőrzési irányelveknek. A SAKRET meszes festék megfelel a VOB DIN 18363-as, festési- és lakkozási munkákra vonatkozó előírásoknak is.

Kiszáradás

- 15 literes műanyag vödörökben, raklapra rakodva – 24 vödör/ raklap

Tárolás

- A festék fagyérzékeny és így csak fagymentes helységeken tárolható. Jól lezárva 24 hónapig tárolható.

Tudnivalók

- A mész alkáli, azaz lúgos kémhatású, így irritáló és maró hatású. A festék feldolgozás során a szemeket védeni kell. Amennyiben szemünk a termékkel mégis érintkezésbe lépne, úgy nagyon bő vízben öblítsük ki. A festés megkezdése előtt az üveg-, természetes műköves, valamint fémfelületeket le kell takarni.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.