



Csapott struktúrájú ásványi nemes vakolat az MSZ 16000/1-3, a DIN 18557 szabvány előírásainak megfelelően.

Felhasználási terület

- Épületek homlokzatainak és belső felületeinek díszítő, kanállal csapott struktúrájú, szemcsés felső vakolata. Ásványi alapvakolatokra és **SAKRET** hőszigetelő rendszerre. Nem ajánlott lábazatok díszítésére.
- Kül- és beltéri felhasználásra alkalmas.

Tulajdonságok

- hidrofób tulajdonságú
- dekoratív, jellegzetes struktúrát ad
- a **SAKRET KW** alapszíne fehér, de színkártya alapján 100-féle szín közül lehet választani.
- szemcseméret: **SAKRET KW - 4** 0-3,5 mm
SAKRET KW - 6 0-5,5 mm

Felület-előkészítés

- az alapvakolatot nem szükséges érdesíteni, függőleges léccel simára lehúzott felületre kell felvinni. Az érdesített felületen a nemes vakolat kifoltosodhat az egyenetlen nedvszívó hatás miatt.
- a port és egyéb szennyeződések az alapról el kell távolítani, a **SAKRET GRW** alapozó használata szükséges.

Feldolgozás

- Kizárólag tiszta víz hozzáadásával: kb. 7 liter/30 kg, így kb. 22 liter friss habarcsot kapunk.
- A habarcs előkészítése kézi és gépi keverőgéppel történhet.
- Keverési idő 3-6 perc, csak annyi habarcsot keverjünk ki, amennyit 1 óra alatt felhasználunk.
- A felhordás kézi kőműves kanállal, csapó technikával történik. Az azonos felületi hatás folyamatos felhordással érhető el egy-egy összefüggő falfelületen. Az egyenetlen struktúra eléréséhez a habarcsláda tartalmát a feldolgozás során folyamatosan fel kell keverni. Magas vagy 5 °C alatti hőmérsékleten ill. erős szélben a feldolgozás szüneteltetni kell.
- Az anyag összetételéből adódóan a kialakított felületen hajszálrepedések keletkezhetnek, ezek a felület értékét nem csökkentik, nem káros hatásúak.
- A feldolgozási hőmérséklet az alap, a levegő, a felhasznált anyag hőmérsékletére vonatkozik, és ez a feldolgozást követő 48 órán keresztül 5°C – 25 °C között legyen.

Utókezelés

- A bedolgozott habarcsot védeni kell a gyors száradástól, időjárási hatásoktól, fagytól és csapó esőtől (pl. szellőztetett fólia, jutasák, stb.) de permetezni, locsolni, utónedvesíteni nem lehet.
- A feldolgozási hibák, időjárási hatások következtében pár napon belül jelentkező színárnyalat változás, hideg párás idő esetén kivirágzás miatt /főleg sötétebb színeknél/ **SAKRET SFFe** azonos színű szilikátfesték alkalmazása szükséges

Anyagszükséglet

- 1 zsák (30 kg) KW = kb. 21 liter friss habarcs, mely **SAKRET KW-4** esetén kb. 7,5 m², **SAKRET KW-6** esetén kb. 3,0 m² felületre elegendő.

Anyagösszetétel

- mészhidrát DIN 1060
- fehér cement DIN 1164
- tulajdonságjavító adalékanyagok
- ásványi színező pigmentek

Kiszerezés

- Többretegű papírzsákokban (30 kg/zsák) 42db/EUR-raklap.

Tárolás

- Időjárástól védett, hűvös, száraz helyen
- fa palettán 12 hónapig.
- a felbontott zsákokat azonnal vissza kell zárni.

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- **A bekevert anyagot újakeverni, hígítani vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- A **SAKRET KW** vakolat víz hatására lúgosan reagál. **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.
- **Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.