



Cement kötésű gyárilag előkevert fagyálló fugázó anyag natúr-kőlapok fugázásához.

DIN 18352 szerint, ÉMI-engedély szám: A-887/1997

Felhasználási terület

- terméskőlapok, kő-, agyagcsempék, szegélykövek, aljzatklinkerek és beton járólapok fugázása

Tulajdonságok

- beltéri, kültéri, vízálló, hidraulikus kötésű
- repedésmentes, időjárásálló, fagyálló
- jól alakítható, nem éghető

Felület előkészítés

- ágyazatnak megfelelően kötött állapotúnak kell lennie
- egyenletes fugamélység szükséges
- az alap nedvességtartalma és a nedvszívó képesség eltérése miatt a fugázásban színkülönbségek adódhatnak
- azonos szín és alak kidolgozásához próba-fugázást kell végezni
- színek alapján választható színek

Feldolgozás

- A zsák tartalmát a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (legalább 600 ford/perc sebességű) fúrógéppel csomómentesre keverjük el. Pihentessük 3 percig, majd keverjük újra.
- Az anyagot gumilapos simítóval vigyük fel, a fugákat teljes mélységig töltsük ki. A felesleges anyagot a felületről húzzuk le és a keményedés kezdetén szivacs-simítóval húzzuk át. (A kötés kezdetén célszerű a felületet nedvesíteni.)

Utókezelés

- A fugázás után 28 napon belül csak tiszta vizes lemosást szabad végezni. Mosószerek, kémiai hatású anyagok használata ezen idő alatt kerülendő.

Anyagösszetétel

- portlandcement MSZ EN 196
- homok MSZ 18293
- rugalmas adalékszerek, tulajdonságjavító anyagok

Anyagszükséglet

- Függ:
- a fugák szélességétől, mélységétől
 - a lapok felragasztási módjától
 - az alkalmazott szerszámoktól
- 30×30-as lapok esetén kb.: 0,7 kg/m²
20×20-as lapok esetén kb.: 0,9 kg/m²

Műszaki adatok

Keverővíz: 1 kg	kb. 0,32 l
Pihentetési idő:	kb. 3 perc
Feldolgozási idő:	kb. 2 óra
Feldolgozási hőmérséklet:	5 °C – 25 °C
Járható:	24 óra után
Használati hőmérs. tartomány	kb. -20 °C – +80 °C
Fugaszélesség:	2–5 mm
Teljes terhelhetőség:	28 nap után

Kiszerezés

- 5kg-os és 25 kg-os többrétegű papírszák
- a színek színekártya alapján választhatók

Tárolás

- Időjárástól védett, zárt, száraz, hűvös helyen, raklapon, eltartható : 12 hónap
- A megbontott csomagot azonnal vissza kell zárni

Figyelmeztetés

- A friss fugákat óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20°C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A kerámia csempéken és a járólapokon a fugázás után cementfátyol maradhat vissza, melynek eltávolításához vegyük figyelembe a gyártó javaslatát.
- A bekevert anyagot **újrakeverni**, vagy abba a már **megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál. Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön! Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.