



Gyárilag előkevert, fehérszínű, ragasztó natur és terméskő ragasztásához.

Felhasználási terület

- Bel- és kültéri munkálatokhoz, padlófűtéshez is alkalmas.
- **SAKRET AA** alternatív szigetelőre történő felhasználásra engedélyezett
- Ágyazóhabarcs metszett, elszíneződésre hajlamos, méretkalibrált terméskő lerakásához (solnhofeni-terméskő, márványlap, carrarai, ...stb.).

Tulajdonságok

- hidraulikus kötésű
- vízálló, fagyálló, öregedésálló
- jól kenhető, alakítható

Felület-előkészítés

- Az alapfelület legyen: szilárd, terhelhető és repedésmentes.
- Távolítsuk el a kisebb szilárdságú felületet és/vagy elkülönülő rétegeket (pl. szennyeződés, por, zsír, olaj, festékmарadványok és hasonló)
 - A túlzottan sűrű és/vagy sima alapfelületeket, cementiszapot és a nem terhelhető felületi rétegeket el kell távolítani, ill. fel kell érdesíteni (pl. Blastrac- eljárás)
 - Terméskőanyagok injektáló ágyazatban történő lerakásakor az alapfelületi réteg nedvesség-tartalma cementkötésű alaprétegek esetén nem haladhatja meg a max. 2 CM tömeg%-ot, anhidrites (kalciumszulfát) réteg esetén a max. 0,5 CM tömeg% -ot, míg gipszkötésű vakolatok esetében a maximálisan 1 CM tömeg% -os értéket
 - **SAKRET UG** univerzális alapozóval végzett előzetes bevonást javaslunk
 - Az anhidrites, azaz kalciumszulfátos alaprétegeket **SAKRET A&H** anhidritre és fára kifejlesztett alapozóval kell lealapozni
 - Kétség esetén próbafelületet kell kialakítani.

Feldolgozás

- A **SAKRET NKw** fehér terméskőragasztóhoz tiszta edényben adjunk hozzá hideg vezetékes vizet és keverjük össze csomómentesen, homogén módon.
- Ajánlatos percenként 600 fordulatot, csigás vagy kettős keverőtárcsás keverő berendezést használni
- Kb. 3 perces pihentetési idő elteltével kissé keverjük fel újra, majd használjuk fel.
- A felhordás a DIN 18157 szabvány 1. része szerint történjen.
- Csak annyi habarcsot vigyünk fel, amennyi töltelékanyagként kb. 20 percen belül a friss habarcságyba bedolgozható.
- A tágulási hézagokat habarccsal áthidalni nem szabad.

Anyagszükséglet

- Sima alapfelületen:
- 3-as szerszámfogazás esetén: kb. 1,5 kg/m²
 - 6-os szerszámfogazás esetén: kb. 2,9 kg/m²
 - 8-as szerszámfogazás esetén: kb. 3,8 kg/m²
 - 10-es szerszámfogazás esetén: kb. 4,5 kg/m²

Anyagösszetétel

- A **SAKRET NKw** fehér terméskőragasztó DIN 18156 M szerinti injektáló, DIN 1164 szerinti cementes alapanyaggal, válogatott töltő- és adalékanyagokkal, valamint a feldolgozhatóságot megkönnyítő kiegészítő anyagokkal gyártott ágyazathabarcs.

Műszaki adatok

Injektáló ágyazathabarcs, DIN 18 156-M	
Rétegvastagság:	10 mm alatt
Keverővíz:	1 kg-hoz kb. 0,25 liter 5 kg-hoz kb. 1,25 liter 25 kg-hoz kb. 6,25 liter
Felhasználási idő:	kb. 1,5 óra
Pihentetési idő:	kb. 3 perc
Feldolgozási hőmérséklet: (T)	5 °C < T < 25 °C
Ragasztási nyitott idő:	kb. 20 perc
Terhelhetőség:	kb. 24 óra elteltével
Fugázható:	kb. 12 óra
Teljesen terhelhető:	kb. 14 nap elteltével

Kiszerezés

- 25 kg-os papírszakokban

Tárolás

- Felhasználható időjárási behatásoktól védve 12 hónapig.
- EURO raklapon, hűvös, száraz helyen
- a megkezdett csomagokat azonnal le kell zárni

Fontos tudnivalók

- A műszaki adatok 20°C hőmérsékletre és 50% levegő relatív nedvességtartalomra vonatkoznak.
- Az ennél alacsonyabb hőmérsékletek növelik, míg a magasabb hőmérsékletek csökkentik a megadott értékeket.
- A kötés alatt lévő **SAKRET NKw** fehér terméskőragasztót a közvetlen napsugárzástól, erős huzattól, fagytól, záporosótól valamint a túl magas hőmérsékletektől (> 25°C) óvni kell.
- Szokatlanul erős nedvszívó képességű, újszerű vagy különleges alaprétegek ill. ágyazó anyagok esetén próbafelületeket kell kialakítani és a gyártó feldolgozásra vonatkozó mindenkori útmutatásait szem előtt kell tartani.
- Az edényeket, szerszámokat, stb. vízzel azonnal le kell tisztítani. Megkötött állapotban a tisztítás csak mechanikus úton lehetséges.
- Cementet tartalmaz
- Nedvesség hatására lúgos kémhatás alakul ki
- **A szemet és bőrt óvni kell!**
- **Amennyiben szemünk vagy bőrünk mégis érintkezésbe kerülne a habarccsal, úgy mossuk le azonnal bő vízzel, ha szükséges, forduljunk orvoshoz**

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.