



Cement kötésű, adalékokkal javított gyors kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő

DIN 18202 szerint, ÉMI engedély szám: A-887/1997.

Felhasználási terület

- PVC-, szőnyegpadló burkolatok alá
- kerámia, márvány, természetes kővek fektetése előtt nyersbeton felületekre
- földem, pincefelületek nivellálása
- targonca-, ill. raklapemelőkocsi-forgalomban igénybe vett területek

Tulajdonságok

- beltéri, egy rétegben 20 mm rétegvastagságig felhordható
- gyors kötésű, magas szilárdságú
- vízálló, időjárás- és fagyálló
- repedésmentes
- hidraulikusan kötő, önterülő
- műgyantatartalmú
- nem éghető

Felület-előkészítés

- Az alap legyen szilárd, hordképes, száraz, repedésmentes, minden szennyező anyagtól, portól mentes (zsír, olaj, festékanyagok eltávolítandók).
- A megfelelő tapadó szilárdsági érték: $> 1,5 \text{ N/mm}^2$
- Az alapot előzőleg fel kell érdesíteni.
- A falkapcsolatokhoz dilatációs anyagok behelyezése szükséges.
- Az univerzális **SAKRET UG** vagy speciális **SAKRET SG** alapozó használatát ajánljuk.

Feldolgozás

- A zsák tartalmát a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (legalább 600 ford/perc sebességű) fúrógéppel csomómentesen keverjük. 3 percig pihentetjük, majd újakeverjük.
- Az anyagot az előkészített felületre kiöntjük és simítóval egyengetjük.
- A gépi feldolgozást végezhetjük dugattyús vagy csigás berendezéssel (max. teljesítmény: 40 l habarcs/perc), így az anyag szétterül, egyengetést nem igényel.
- Megfelelő szellőztetés mellett a felületet már a feldolgozás során tükés hengerrel egyengethetjük a jobb terülés eléréséért.

Anyagszükséglet

- kb. $1,6 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$
- az anyagszükséglet függ a felület minőségétől és a feldolgozáshoz használt szerszámoktól

Anyagösszetétel

- speciális cement
- adalék- és tulajdonságjavító anyagok

Műszaki adatok

Szemcseméret:	0 – 0,5 mm
Rétegvastagság:	3 – 20 mm
Keverővíz: 1 kg 25 kg	kb. 0,22 l kb. 5,50 l
Pihentetési idő:	3 perc
Feldolgozhatóság:	30 percen belül
Feldolgozási hőm:	5 °C – 25 °C
Járható:	2 óra után
Nyomószilárdság: 2 nap után 7 nap után 28 nap után	DIN 1164 szerint 15 N/mm ² 25 N/mm ² 35 N/mm ²
Hajlítószilárdság: 2 nap után 7 nap után 28 nap után	DIN 1164 szerint 5 N/mm ² 6 N/mm ² 8 N/mm ²

Kiszerezés

- 25 kg-os többretegű papírszakban

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni.

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- **A bekevert anyagot újakeverni, hígítani vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- A cementkötésű alapok nedvesség-tartalma 2 CM súly% lehet.
- Gipsz, fa és vízmentes kötésű anhidrid alapra az UG univerzális alapozót javasoljuk.
- Az aljzatkiegyenlítő víz hatására lúgosan reagál. **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.
- **Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.