



Gyárilag elő kevert gipsz kötésű beltéri vakolat pórusbeton felületekre az MSZ 16000/1-3, a DIN 18557 és a DIN 18550 szabványok előírásainak megfelelően.
ÉMI engedélyszám: A – 887/1997

Felhasználási terület

- Egy rétegben, pórusbeton födémeken és falakon, normál légnedvesség esetén, családi konyhákban is. Csempézés alá és nedves helyiségekben a PAP jelzésű pórusbeton külső vakolatot ajánljuk. Kiválóan alkalmas YTONG falszerkezetre, alapozás nélkül.

Tulajdonságok

- magas vízpára áteresztő és kapilláris képességű
- kellemes lakótéri klímát biztosít
- nem éghető

Felület-előkészítés

- Por, sókivirágzás, vízkő és egyéb szennyező anyagok eltávolítása a felületről
- A beton födém legyen száraz, a pórusbeton építőelemet előlapozni nem szükséges.
- A sima beton felületeken **SAKRET BHR** beton kontakt anyagot kell alkalmazni kötőhídként.

Habarcs előkészítés

- Dugattyús és csigás vakológéppel vagy elektromos keverőgéppel keverhető.

Feldolgozás

- A kívánt vakolatvastagságot felhordjuk kézzel (vakoló kanállal) vagy vakoló géppel, majd léccel lehúzzuk. Az anyag keményedése kezdetén simítóval vagy szivacsstárcsával készre simítjuk. A vakolat vastagsága 7 mm-15mm legyen. A vakolaterősítő háló (használat esetén) ez a felső harmadba kerüljön, és a friss vakolatra vigyük fel a hálót takaró réteget. Ha 15 mm-nél nagyobb rétegvastagságot kell kialakítani, akkor a második réteg csak a teljes kötési idő (28 nap) elteltével hordható fel.

Anyagösszetétel

- mészhidrát DIN 1060, MSZ EN 459
- gipsz DIN 1168, MSZ 57/58
- homok,
- könnyű adalék és tulajdonságjavító anyagok

Anyagszükséglet

- 1 zsák (30 kg) PIP = kb. 30 liter frisshabarcs
- 7 mm rétegvastagságnál kb. 4,3 m²-re elegendő

Műszaki adatok

Szemcseméret:	0 – 1 mm
Frisshabarcs:	
Víz megtartóképesség:	98%
Feldolgozás, simítás kezdete	kb. 75 perc
Feldolgozás, simítás vége	kb. 180 perc
Kötött habarcs:	
Térfogatsúly	kb. 1,1 kg/dm ³
Hajlításiárdság	kb. 1,1 N/mm ²
Nyomószilárdság	kb. 2,3 N/mm ²
Feldolgozási hőmérséklet	5°C – 25°C

Kiszerezés

- 30 kg-os többrétegű papírsák, EUR-raklapon

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett raklapot, ill. zsákot azonnal vissza kell zárni.

Figyelmeztetés

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30°C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20°C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A bekevert anyagot **újrakeverni**, vagy abba a már **megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Víz hatására lúgosan reagál. Ügyeljünk, hogy **szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.