



A PM szárazhabarcs az MSZ 16000/1-3, DIN 1053 szabványok előírásainak megfelelő kézi alap vakolat és falazó habarcs.

ÉMI engedély szám: A-887/1997

Felhasználási terület

- egyrétegű kül- és beltéri vakoló és falazó habarcsként.
- kézi feldolgozás esetén
- nem használható pincék külső falára és lábazatok vakolásához

Tulajdonságok

- könnyű feldolgozhatóságú
- tartós minden építőelemen (az íves helyeken is)
- hidrofób tulajdonságú
- páraáteresztő
- nem éghető
- 0-2 mm szemcseszerkezetű

Felület-előkészítés

- Az alap legyen tiszta, hordképes, száraz, fagy- és repedésmentes, minden szennyező anyagtól, portól tisztítsuk meg (zsír, olaj, festékanyagok, málló részek eltávolítandók).
- Az erősen nedvszívó felületet nedvesítsük elő.
- A beton vagy kevert falszerkezetet max. 5 mm vastagságban teljes fedettséggel **SAKRET MZP-04** gyelel elő kell alapozni.
- A repedésre hajlamos falszerkezetekre használjunk erősítő hálót (a vakolat rétegvastagsága min. 15 mm, a háló 10 x 10 mm-es).
- Szükség esetén használjunk **SAKRET UG** univerzális alapozót vagy **SAKRET MZP-04** cementes előfröcskölőt.

Feldolgozás

- Zárt fugás falfelületen a vakolatot két lépésben (nedves a nedvesre) kell vakolókanállal felhordani 15-20 mm vastagságban.
- A felületet elhúzzuk, majd az anyag keményedésének kezdete után szivacsos simítóval készre simítjuk.
- A túl nedves vakolattal készített felület megrepedezhet és rossz tapadófelületet adhat.

Utókezelés

- A bedolgozott habarcsot védeni kell a gyors vízelvonással járó időjárási hatásoktól, fagytól és csapóesőtől (szellőztetett fólia, jutazsák, stb. segítségével).
- További vakolatréteg felhordása előtt a száradási idő centiméterenként 7 nap.

Anyagszükséglet

- 1 zsák (40 kg) szárazhabarcsból kb. 28 l friss habarcs lesz
- 10 mm rétegvastagságnál kb. 2,8 m²-re elegendő vakolatként
- a falazó habarcs igényt, az Építőipari Norma Könyv ill. a falazó elemgyártó ajánlásai szerint kell számolni.

Anyagösszetétel

- mészhidrát MSZ EN 459/1
- kvarchomok
- portlandcement MSZ EN 196
- tulajdonságjavító anyagok

Kiszerezés

- 40 kg-os többrétegű papírzsákban fóliázva EUR-raklapon

Műszaki adatok

	Habarcs	Vakolat
Habarczosztály:	MSZ 16000/1 Hf 30	MSZ 16000/1 Hvh10, Hvb10
Feldolgozási idő:	kb. 2 óra (20°C-on)	kb. 2 óra (20°C-on)
PH-érték:	11,00 - 13,50	11,00 - 13,50
Páraáteresztő-ellenállási szám:	-	15-35
Nyomószilárdság:	> 2,5 N/mm ²	> 2,5 N/mm ²
Tapadószilárdság:	-	0,1 N/mm ²
Fugázási szilárdság:	1,25 N/mm ²	-
Feldolgozási hőmérs. (T)	5 °C < T < 25 °C	

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett raklapot, ill. zsákot azonnal vissza kell zártítani.

Figyelmeztetés

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- **A bekevert anyagot újakeverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Kalciumhidroxidot és cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál. **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004. 03. 01.