



Gépi vakoló és falazóhabarcs – PM-M

Technikai adatlap

A PM szárazhabarcs az MSZ 16000/1-3, DIN 1053 szabványok előírásainak megfelelő gépi- kézi alap vakolat és falazó habarcs .

Felhasználási terület

- egyrétegű kül- és beltéri vakoló és falazó habarcsként.
- gépi-kézi feldolgozás esetén
- nem használható pincék külső falára és lábazatok vakolásához

Tulajdonságok

- könnyű feldolgozhatóság
- tartósság minden építőelemen (az íves helyeken is)
- hidrofób tulajdonság
- páraáteresztő
- nem éghető

Felület-előkészítés

Habarcsként:

- Az erősen nedvszívó alapot kellősíteni kell.
- Akadályozzuk meg a gyors vízelvonást a habarcsból a jó kötés érdekében.

Vakolatként:

- Végezzünk **SAKRET MZP-04**-gyel előfröcskölést.
- Megfelelően nedvesítsünk elő.

Feldolgozás

- A zsák tartalmát 3-5 percig szabadesésű keverőben kell felkeverni, vagy csigás vakoló géppel feldolgozni PFT G5, G4
- A megkevert anyagot 1 órán belül kell feldolgozni. Egy rétegben max. 20 mm vastagságban hordható fel.
- A vakolatot H-léccel elhúzzuk majd a száradás kezdetekor szivacsimítóval simítjuk.

Utókezelés

- A bedolgozott habarcsot védeni kell a gyors vízelvonással járó időjárási hatásoktól, fagytól és csapóesőtől (szellőztetett fólia, jutazsák, stb. segítségével).
- További vakolatréteg felhordása előtt a száradási idő centiméterenként 7 nap.

Anyagszükséglet

- 1 zsák (40 kg) szárazhabarcsból kb. 24 liter friss habarcs lesz
- 15 mm rétegvastagságnál kb. 1,6 m²-re elegendő

Anyagösszetétel

- DIN 1053 szerinti szárazhabarcs

Kiszerezés

- 40 kg-os töbrétegű papírszakban fóliázva EUR-raklapon

Műszaki adatok

	Habarcs	Vakolat
Habarcsosztály:	MSZ 16000/1 Hf 30	MSZ 16000/1 Hvh10, Hvb10
Feldolgozási idő:	kb. 2 óra (20°C-on)	kb. 2 óra (20°C-on)
PH-érték:	11,00 - 13,50	11,00 - 13,50
Vízpáraáteresztő-képesség ell.á.szám:	-	15
Nyomószilárdság:	2,5 N/mm ²	2,5 N/mm ²
Tapadószilárdság:	-	0,1 N/mm ²
Fugázási szilárdság:	1,25 N/mm ²	-
Feldolgozási hőmérs.	5 °C – 25 °C	

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett raklapot, ill. zsákot azonnal vissza kell zárni.

Figyelmeztetés

- Szükség esetén javasoljuk a **SAKRET UG** univerzális alapozót vagy a **SAKRET MZP 04** alapozót.
- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- **A bekevert anyagot újrakeverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Kalciumhidroxidot és cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál. **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004. 03. 01.