



### Cementalapú, gyorskötésű rugalmas szigetelőanyag

DIN 18202 előírásai szerint.

ÉMI engedély szám: A-887/1997

#### Felhasználási terület

- padlófűtéshez alkalmas
- bel- és kültéri munkákhoz, III nedvesség-igénybevételi osztályig
- nedves és nyirkos terek felületszigetelésére
- uszodák építésénél keramikus burkolatok alatt
- rugalmas, ásványi szigetelőszapként építmények szigeteléséhez
- a **SAKRET SBA** gyors épületszigetelő masszával végzett szigetelésen a csempek és lapok lerakása már kb. 1,5 óra elteltével megkezdhető

#### Tulajdonságok

- hengerelhető, simítható és glettelhető;
- gyors kötésű, oldószermentes;
- **csak a SAKRET FFK flex csemperagasztóval együtt használható**

#### Felület-előkészítés

- Az alapfelületnek szilárdnak, terhelhetőnek és repedésmentesnek kell lennie.
- A **SAKRET SBA** felvitele előtt az alapfelületet ellenőrizni kell a DIN 18157-es szabvány 1. részének előírásai alapján.
- A kisebb szilárdságú vagy nem terhelhető felületrétegeket el kell távolítani.
- Az alapfelületi réteg nedvességtartalma cementkötésű alaprétegek esetén nem haladhatja meg a max. 2 CM tömeg%-ot, anhidrites (kalciumsulfát) réteg esetén a max. 0,5 CM tömeg%-ot, míg gipszkötésű vakolatok esetében a max. 1 CM tömeg %-os értéket. Erősen nedvszívó alapoknál a **SAKRET UG** alapozó használatát javasoljuk.

#### Feldolgozás

- Csak annyi szigetelőanyagot keverjünk be, amennyi 30 percen belül eldolgozható.
- A folyékony komponenst keverjük össze a porral tiszta edényben megfelelő keverőszerszám segítségével csomómentesre. A már meghúzott vagy megkötött anyagot újra felkeverni nem szabad.
- Gletteléskor ajánlatos a **SAKRET SBA**-t a pórusok záródása érdekében először terítéssel ill. simítással felvinni, míg a második réteget 6 mm-es fogazású glettvassal kell felvinni, majd ezt követően a bordákat kiglettelni.
- Hengeres és simító eljárás esetén két réteg felvitele szükséges. A második réteg felhordása az első felvitele után kb. 1 órával történhet.
- A repedések garantált áthidalása elérése érdekében legalább 2 mm vastag réteget kell felvinni.
- A sarokfugákat valamint a talaj- vagy falcsatlakozásokat **SAKRET D** szigetelőtekerccsel, a talaj-lefolyókat és átmenő csőszakaszokat DB padlóvédő bevonóval valamint **SAKRET DW** falvédő bevonó mandzsettával kell kialakítani.
- A **SAKRET D** ill. **SAKRET DW** szigetelő mandzsettát valamint a **SAKRET D** szigetelőtekerccset helyezük be az első felhordott rétegbe, majd a második réteggel fedjük át a szövetperemeket.

#### Anyagszükséglet

- 1 mm rétegvastagság esetén 1 m<sup>2</sup>-re kb. 1,35 kg

#### Anyagösszetétel

- Cementbázisú rugalmas, ásványi szigetelőiszap

#### Kiszerelés

- por alakú komponens: 20 kg-os zsákokban
- folyékony komponens: 10 kg-os bádogkannákban

#### Műszaki adatok

|                                                                        |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| rétegvastagság:                                                        | legalább 2 mm                                           |
| repedés-áthidalás:                                                     | kb. 1,4 mm                                              |
| keverési arány:                                                        | 1 kg folyékony komponenshez<br>2 kg por alakú komponens |
| keverési idő:                                                          | kb. 3 perc                                              |
| feldolgozási hőmérséklet:                                              | 2 °C – 25 °C                                            |
| az első réteg száradási ideje:<br>(hengeres/ simító felhordás)         | kb. 1 óra                                               |
| a második réteg száradási ideje:<br>(glettelő vagy hengeres felhordás) | kb. 1,5 óra                                             |

#### Tárolás

- időjárási behatásoktól védve, fa raklapokon, száraz helyen 12 hónapig
- a megkezdett zsákokat gondosan zárjuk vissza, a folyékony komponenst fagytól óvni kell

#### Tudnivalók

- A műszaki adatok +20°C hőmérsékletre és 50% levegő relatív nedvességtartalomra vonatkoznak.
- Az ennél alacsonyabb hőmérséklet és magasabb relatív páratartalom növeli, míg a magasabb hőmérséklet és alacsonyabb relatív páratartalom csökkenti a megadott időket.
- A kötésben lévő **SAKRET SBA**-t a közvetlen napsugárzástól, erős huzattól, valamint a túl magas és túl alacsony ( 25°C < T < 2°C) levegő- és alapfelület hőmérsékletektől óvni kell.
- Szokatlanul erős nedvszívó képességű, újszerű vagy különleges alaprétegek ill. ágyazó anyagok esetén próbafelületeket kell kialakítani és a gyártó feldolgozásra vonatkozó mindenkori útmutatásait szem előtt kell tartani.
- Az edényeket, szerszámokat, stb. vízzel azonnal le kell tisztítani. Megkötött állapotban a tisztítás csak mechanikus úton lehetséges.
- Cementet tartalmaz. Víz hatására lúgos kémhatás alakul ki. **A szemet és bőrt óvni kell!** Amennyiben szemünk vagy bőrünk mégis érintkezésbe kerülne a habarccsal, úgy mossuk le azonnal bő vízzel, ha szükséges, forduljunk orvoshoz
- **Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.