



Szilikon-kaucsuk alapú gyárilag előkever rugalmas tömítő anyag, nagy szerkezeti mozgású részek tömítésére
DIN 18352 szerint, ÉMI-engedélyszám: A-887/1997

Felhasználási terület

- szociális helyiségek, erkélyek és teraszok
- magas, fém- és ipari építmények
- homlokzati lemezek, ablaktömítések
- elektromos berendezések
- üvegházak, téli kertek, konyhák
- illesztő és tömítő fugák rugalmas tömítése

Tulajdonságok

- kül- és beltérben és nedves helyiségekben is alkalmas
- semleges (sav- és lúgmentes) így alkalmas lúgos alapokra és fémek fugázására is
- alkáli alapokra is alkalmas
- fémek esetén nem okoz korróziót
- rugalmas, szagtalan
- gombásodásra nem hajlamos.
- időjárásálló

Felület előkészítés

- Az alap legyen:
- por-, olaj, zsír- és málló részekről mentes
 - nem nedvszívó felületeket tisztítani és zsírtalanítani kell
 - nedvszívó alapoknál szilikon tömítés alapozót **SAKRET SV**-t kell használni

Feldolgozás

- **SAKRET Szilikon tömítő SD** felhasználásra kész
- A kupak hegyét a fuga szélességétől függően vágjuk méretre, majd csavarjuk rá a flakonra.
- bőrképződés előtt a végleges kialakítás mosogatószer segítségével történik.
- ne használjunk lúgos vagy maró hatású szereket

Utókezelés

- A fugák tisztításához semleges, könnyen kenődő szereket használjunk.
- Ne használjunk maró, ill. súroló hatású tisztítószereket.
- A fugákat állandóan tisztán kell tartani.
- A felhordást követő két napon a fuga felületét védeni kell a túl nagy terhelésektől, és a teljes kikeményedésig a szennyeződésektől és a mechanikai hatásoktól is.

Anyagösszetétel

- térhálósodó egykomponensű szilikon-kaucsuk, ezért jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik
- anyagösszetétele állandó terhelés esetén is optimális mozgásfelvételt eredményez

Anyagszükséglet

- fugaszélesség 10 x 8 mm – kb. 3,8 fm/flakon
- fugaszélesség 15 x 10 mm – kb. 2,0 fm/flakon
- fugaszélesség 20 x 21 mm – kb. 1,3 fm/flakon

Műszaki adatok

Fajsúly:	kb. 1,2 g/cm ³
Shore-A-keménység	kb. 20
Megengedett alakváltozás	kb. 20%
Feldolgozási hőm:	5 °C – 40 °C
Bőrképződés*	kb. 15 – 30 perc
Keményedés*	kb. 2 mm/nap

* erősen függ a hőmérséklettől, a páratartalomtól és a rétegvastagságtól

Kiszerezés

- 310 ml flakon (10 vagy 20 flakon/Karton)
- Szállítható minden Sakret fugázó-színben

Tárolás

- Száraz, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 18 hónapig. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni.

Figyelmeztetés

- A **SAKRET SD** szilikon tömítőt nem szabad használni akváriumok építésénél, ill. más víz alatti területen, pl. medencéknél.
- A rendkívül erősen nedvszívó, újszerű, szokatlan alapoknál vagy burkolóanyagoknál ajánlatos próbatömítést végezni, ill. a gyártó tanácsát kikérni.
- Erősen nedvszívó alapok esetén (márvány, homokkő, stb.) elszíneződések keletkezhetnek abban az esetben, ha a felület nem lett kellően előkezelve **SAKRET SV** alapozóval.
- A **SAKRET SD szilikon tömítőt** nem szabad átfesteni.
- A még nem kikeményedett tömítő masszát távol kell tartani gyerekektől.
- A még nem kikeményedett masszát csak különleges hulladékgyűjtő helyekre szabad leadni, ezért a maradékot a tubusból el kell távolítani és vulkanizáltatni kell, és csak ezt követően lehet a háztartási hulladékgyűjtő helyekre vinni.
- Bőrre, szembe nem kerülhet, ellenkező esetben bő vízzel le kell mosni és orvoshoz kell fordulni!

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.