



Felhasználási terület

- Új és régi vakolatfelületek a habarcs-csoport P I, P II, P III, Mészhomoktégla, Klinkertégla felület, ásványi, diszperziós festékekre, műgyantavakolatokra, ásványi- és műgyanta alapú hőszigetelő rendszerekre.

Tulajdonságok

- Időjárásálló, magas diffúzióképesség, víztaszító, lúgálló kültéri festék
- Műemlékvédelmi felhasználásokra, ásványi és műgyanta kötési alapokra

Felület-előkészítés

Új alapfelület:

- Szennyeződéseket eltávolítani, a felületet megtisztítani.

Régi alapfelület:

- A felületet szárazon vagy nedvesen alaposan tisztítani (mechanikusan vagy magas nyomású mosóval). Algás és gombás felületek esetén speciális tisztítás és utókezelés szükséges. Repedéses felületek esetén ajánlunk **SAKRET FSP**-vel felületkiegyenlítést. Nem hordképes régi festékrétegeket mechanikusan el kell távolítani.

Feldolgozás

- **Alapozás:** Vízzel hígítható **SAKRET GRW** alapozóval, anyagigény kb. 200ml/m² az alapfelület nedvszívóképességtől függően. Az alap nedvszívóképességétől függően az alapozót max. 10% vízzel hígítjuk.
- **Festési munkák:** Kétszeres festés esetén a szilikongyanta festéket először kb. 10%, második rétegben 5% arányban vízzel hígítjuk.

Kiszerezés

- 25 kg-os kanna

Tárolás

- Hideg, de fagymentes helyen 12 hónapig eltartható.
- Bontott egységet vissza kell zárni és rövid időn belül fel kell használni.

Műszaki adatok

Szín:	SAKRET színkártya alapján
Felülete:	matt
Csomagolás	12 liter
Feldolgozás:	Kenés, hengerlés, szórás
Feldolgozási hőmérséklet: (T)	5 °C < T < 30 °C
Hígítás	vízzel
Szerszámtisztítás	Használat után vízzel azonnal elmosni
Veszélyességi jel:	nincs

Tudnivalók

- A magas szén-dioxid áteresztő képessége miatt, beton felületekre nem ajánljuk a szilikongyanta festéket.
- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mosjuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- **Ügyeljünk arra, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.