



Sztirolakrilátos gyorskötésű alapozó.

Felhasználási terület

- Jól tapadó alapozóként a következő esetekben alkalmazható:
- falra és padlóra
 - bel- és kültéri munkákhoz egyaránt alkalmas mindenfajta beltéri sima és nem nedvszívó alapfelülethez
 - mindenfajta nedvszívó alapfelülethez bel- és kültéri munkák esetén (megfelelő hígítással)
 - a száradást követően kialakuló tapadós, érdes felület által alapfelület-előkészítésre is optimális

Tulajdonságok

- oldószermentes
- egykomponensű
- jó tapadást biztosít
- sima, tömör alapfelületeken is gyorsan szárad (régci csempeburkolatok)
- száradás után tapadós, érdes felület alakul ki, mely rögzítő kötésekhez optimális

Felület-előkészítés

- Az alapfelületnek szilárdnak, terhelhetőnek és repedésmentesnek kell lennie. Távolítsuk el a kisebb szilárdságú felületet és elkülönülő rétegeket (pl. szennyeződés, por, olaj és hasonlók).
- A cementiszapot és a nem terhelhető felületi rétegeket el kell távolítani, ill. fel kell érdesíteni (pl. Blastrac- eljárás).
- A **SAKRET SHG** gyorskötésű alapozó felvitele előtt az alapfelületi réteg nedvességtartalma anhidrites (kalciumszulfát) rétegek esetén nem haladhatja meg a maximálisan 0,5 CM tömeg %-ot, gipszkötésű vakolatok esetén a maximális 1,0 CM tömeg %-ot, míg cementkötésű alaprétegek esetében a maximálisan 2,0 CM tömeg %-os értéket.
- Kétség esetén próbafelületet kell kialakítani; ha szükséges, kérjünk tanácsot a **SAKRET** cégtől

Feldolgozás

- Használat előtt felrázandó!
- Az előkészített alapfelületre vigyük fel a **SAKRET SHG** gyorskötésű alapozót irhahenger segítségével nem nedvszívó, sima alapfelületek esetén hígítatlanul, nedvszívó alapfelületek esetén pedig 1:1 arányú vízzel történő hígítással; ügyeljünk, hogy töcsaképződés ne következzen be!
- A további munkalépéseket kb. 1 órási szellőzési idő elteltével ill. a filmréteg kialakulása után (az alapozó ragasztómentes) végezzük.

Anyagszükséglet

- kb. 100 g/m², mely függ: az alapfelület minőségétől, szerszámkezeléstől.

Anyagösszetétel

- A **SAKRET SHG** gyorskötésű alapozó igen jó minőségű, gyorskötésű sztirolakrilátokból készült oldószermentes keverék.

Műszaki adatok

- ellenőrző színárnyalat: kék
- hígítás mértéke beltéri, nem nedvszívó alapfelületek esetén: nem hígított
- hígítás mértéke bel- és kültéri, nedvszívó alapfelületek esetén: 1:1 arányú hígítás vízzel
- feldolgozási hőmérséklet: 5 °C – 25 °C

Kiszerezés

- 1 literes bádogkanna
- 5 literes bádogkanna

Tárolás

- Hideg, de fagymentes helyen 12 hónapig eltartható.
- Bontott egységet vissza kell zárni és rövid időn belül fel kell használni.

Tudnivalók

- A műszaki adatok 20°C hőmérsékletre és 50% levegő relatív nedvességtartalomra vonatkoznak.
- Az ennél alacsonyabb hőmérsékletek és magasabb relatív nedvességtartalmak növelik, míg a magasabb hőmérsékletek és alacsonyabb relatív nedvességtartalmak csökkentik a megadott időket.
- Szokatlanul erős nedvszívó képességű, újszerű vagy különleges alaprétegek ill. ágyazó anyagok esetén próbafelületeket kell kialakítani és a gyártó feldolgozásra vonatkozó mindenkorai útmutatásait szem előtt kell tartani.
- Az edényeket, szerszámokat, stb. használat után vízzel azonnal el kell mosni. Megkötött állapotban a tisztítás már csak mechanikus úton lehetséges.
- A szemet és bőrt óvni kell!
- Amennyiben szemünk vagy bőrünk a termékkel mégis érintkezésbe kerülne, úgy mossuk le azonnal bő vízzel, ha szükséges, forduljunk orvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.