



A szilikátbázisú beltéri festék beltéri munkákhoz alkalmas ásványi alapfelületekre, DIN 53778 WM szerint mosásálló.

Felhasználási terület

- A tartós kovaképződésnek köszönhetően kitűnően tapad az alapfelületre, amelynek kalcium tartalmú ásványai a káliumos vízzel reakcióba lépve oldhatatlan szilikátokat képeznek. Az alapfelületi réteg porozitása és szemszerkezete változatlan marad. A festék könnyen feldolgozható, nagyon jó páraát-eresztő.

Feldolgozás

- ecseteléssel, hengerléssel, szórással
- Feldolgozási hőmérséklet:** 8 °C alatti hőmérsékleten feldolgozni nem szabad (levegő- és épülethőmérséklet)
- Száradási idő** (20 °C és 50%-os levegő relatív páratartalom esetén):
 - átvonható kb. 6 óra elteltével,
 - végleges száradás kb. 4-5 nap után
- Szerszámtisztítás: vízzel, használat után azonnal, a munkaszüneti időközökben is ajánlott

Műszaki adatok

Sűrűség / fajsúly:	kb. 1,40 g/cm ³
Kötőanyagbázis:	káli-vízüveg
Színárnyalat:	fehér
Fényességi fok:	matt
Struktúra:	sima
Kiszerezés:	12,5 liter
Színárnyalat:	színezett kivitelben szállítható a SAKRET színkártya alapján
Hígítás:	SAKRET szilikát-alapozóval
Veszélyjelzés:	nincs

Anyagszükséglet

- sima vakolat esetén: kb. 170 ml/m²
- közepes szemcseméretű vakolat esetén: kb. 200 ml/m²
- A közöltek irányértékek, melyekért garancia nem vállalható, mivel minden felület más tulajdonságú, ami az anyagszükségletet természetesen befolyásolhatja. Pontos kalkulációhoz az épületen kialakított próbafestés során tapasztalt értékeket kell alapul venni.

Kiszerezés

- 12,5 liter

Tárolás

- Hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig eltartható. A megkezdett csomagokat tartsuk jól lezárva, és hamarosan dolgozzuk fel.

Tudnivalók

- A megadott műszaki adatok 20 °C hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak.
- Az edényeket, szerszámokat használat után azonnal el kell mosni.
- A kikeményedett anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.
- A festés során az üvegfelületeket takarással védeni kell, mert a festék maradandó foltosodást okoz az üvegfelületeken.
- Bőrre, szembe nem kerülhet, ellenkező esetben bő vízzel mossuk le és forduljunk szakorvoshoz!

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.