



Felhasználási terület

- A **SAKRET SSP** záró vakolóhabarcs a DIN 18550 szabvány előírásainak értelmében készült gyári szárazhabarcs. Az **SAKRET SSP**-t pára – és nem víznyomás – elleni szigetelésre használjuk. Speciálisan alkalmas épületek földfelszín alatti szigetelésére (függőleges szigetelés), valamint külső és belső szigetelésekhez.

Tulajdonságok

- Belső és külső munkálatokhoz alkalmas
- Folyamatos minőségellenőrzéssel biztosított kiváló minőség jellemző

Felület-előkészítés

- A port, fellazult részeket, felmaródásokat (salétromkivirágzások), meszes- és más egyéb elkülönülő rétegeket az alapfelületről távolítsuk el. Tisztítsuk ki a fugákat, a száraz, nedvszívó alapfelületet kellőképpen nedvesítsük elő. A durva egyenetlenségeket és fugákat egyenlítsük ki **SAKRET SSP**-vel, jól érdesítsük fel és hagyjuk kellőképpen megkötni.

Feldolgozás

- A **SAKRET SSP** vakolóhabarcs minden gyakori dugattyús- vagy csavarszivattyús vakológéppel ill. kézzel, elektromos keverőgéppel egyaránt elkeverhető. Ügyeljünk a lehetőleg csekély víztartalomra, különben óhatatlanul zsugorodási repedések lépnek fel. Az első **SAKRET SSP** réteget teljes fedésben rögzítő alapréteggént kell felvinni maximálisan 10 mm vastagságban. A felületet vízszintesen érdesítsük jól fel. A pihentetési idő a vakolat vastagságától függően 1 nap milliméterenként. A pihentetési idő elteltével vigyük fel a második réteget. Egy réteg maximálisan 2 cm vastagságban vihető fel. Amennyiben erős vízterhelés várható, úgy ajánlatos egy sűrű bitumen - latex - emulziós réteg felvitele. A feldolgozás történjen 5 °C – 30 °C-os levegő-, épület-ill. anyaghőmérséklet mellett.

Anyagszükséglet

- 1 zsák (30 kg) habarcsra kb. 22,5 liter nedves habarcsra elegendő. Ez a mennyiség 20 mm-es felhordási rétegvastagság esetén 1,1 m² vakolt felület tesz ki.

Anyagösszetétel

- A **SAKRET SSP** záró vakolóhabarcs DIN 1164 szerinti PZ 35 F portlandcementből, DIN 4226 szerinti mészköves zúzalékhomokból és kvarchomokból készül. A **SAKRET SSP** vakolóhabarcs célirányosan 0-4 mm-ig terjedő szemcseeloszlású és a bekevert speciális adalékok hatására vízálló.

Kiszerezés

- Többretegű papírzsákokban, melyek tartalma 30 kg
- 35 zsák/EURO- raklap

Tárolás

- időjárási hatásoktól védve
- fa raklapokon, hűvös, száraz helyen
- eredeti csomagolásban 12 hónapig tárolható
- a megbontott csomagokat azonnal le kell zárni és mielőbb felhasználni

Fontos tudnivalók

- A műszaki adatok 20°C hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet meghosszabbítja, magasabb hőmérséklet rövidíti a megadott értékeket. A friss habarcsot óvjuk az erős napsütéstől, huzattól, fagytól, csapó esőtől, és a túl magas hőmérséklettől (> 30°C).
- **Már megkötött anyagot nem szabad újra hígítani.** Szerszámokat, edényeket a munka befejeztével azonnal el kell mosni, mert megkeményedett állapotban ezek tisztítása már nem lehetséges.
- A **SAKRET SSP** cementet tartalmaz, nedvességgel lúgosan reagál. **Bőrrre, szembe ne kerüljön**, ha mégis, bő vízzel mossuk le, adott esetben forduljunk orvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.