



Felhasználási terület

- A **SAKRET TG** mélyalapozó környezetbarát, oldószermentes, szinte teljesen szagtalan, bel- és kültéri munkákhoz egyaránt alkalmas alapozó termék.

Tulajdonságok

- Az **SAKRET TG** (oldószermentes) mélyalapozó könnyen feldolgozható, gyorsan száradó és alkáli anyagokkal szemben igen ellenálló készítmény. Különösen alkalmas beltéri alapozó munkákhoz, valamint megfelel élelmiszeripari területen történő felhasználásra is.
- A következő alapfelületek esetén alkalmazható: ásványi vakolatok (PG I, II és III), beton, diszperziós festékbevonatok, műgyantás vakolatok (lásd az adott bevonó anyag technikai adatlapját).

Felület-előkészítés

- Vizsgáljuk meg, hogy az alapfelület alkalmas-e bevonathordozó felületként (lásd VOB, „C” rész, DIN 18363, 3.1.1 fejezet).
- A különböző bevonathordozásra alkalmas alapfelületek előkezelésére és felület-előkészítésére (külső és belső) vonatkozó tudnivalók a festést és bevonatkészítést illetően a termékek technikai adatlapjain találhatóak.

Feldolgozás

- Alapozás: 1 - 2 x **SAKRET TG** mélyalapozóval hígítatlan állapotban. Amennyiben szükséges, a feldolgozási konzisztencia optimalizálása érdekében maximálisan 30% vízzel hígítható.
- A következő réteg felhordása 6 – 12 óra múlva történhet.
- Feldolgozási hőmérséklet: 5 °C – 30 °C

Anyagszükséglet

- Sima, normál nedvszívó képességű vakolatok esetén: kb. 170 ml/m²
- Durvább, nagyobb nedvszívó képességű alapfelületek esetén az anyagszükséglet erősen megnövekedhet. Az anyagszükségletre vonatkozó pontos mennyiséget az épületen végzett próbabevonat kialakításával kell meghatározni.

Kiszerezés

- 10 literes kanna

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni.

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mosuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Gipsz, fa és vízmentes kötész anhidrid alapra a **SAKRET A&H** alapozót javasoljuk.
- **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.
- **Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.