



Felhasználási terület

- falak, elő- és védőfalak készítésére valamint fugázó habarcsként minden falazó elem esetén
- falazó habarcsként kőfaragó munkákhoz
- útfedéshez, kövezetkialakításhoz normál igénybevétel esetén
- régi épületek felújításához és műemlék jellegű épületek karbantartásához
- kézi vakoló habarcsként
- bel- és kültéri munkáknál

Tulajdonságok

- vízálló, hidraulikus kötész
- repedésmentes, időjárás- és fagyálló
- jól alakítható,
- nem éghető

Felület-előkészítés

- Az alap legyen tiszta, hordképes, száraz, fagy- és repedésmentes, minden szennyező anyagtól, portól tisztítsuk meg (zsír, olaj, festékanyagok, málló részek eltávolítandók).
- Az erősen nedvszívó felületet nedvesítsük elő.
- Vakolatként a beton vagy kevert falszerkezetet max. 5 mm vastagságban teljes fedettséggel **SAKRET MZP-04** cementes előfröcskölővel kell alapozni.

Feldolgozás

- A habarcsot forgódobos keverőben vagy folyamatos keverőben keverjük össze az adott vízmennyiséggel. A habarcsot kb. 2 órán belül (20 °C, 50% levegő relatív nedvességtartalom) fel kell használni. A gyári habarcsot pótló- és adalékanyagokat hozzáadni nem szabad. Vakolatként történő felhasználás esetén két rétegben kell dolgozni. Az 1. réteget legalább 10 mm vastagságban kell felhordani és érdesíteni. Az 1. réteg pihentetési ideje a vakolatréteg vastagságától függően mm-enként 1 nap. Ezt követően hordjuk fel a 2. réteget kb. 10 mm vastagságban, simítsuk le és a további rétegek fajtájától függően érdesítsük fel vagy dörzsöljük át szivacsímítóval.

Utókezelés

- A feldolgozott habarcsot óvni kell a túl gyors kiszáradástól és időjárási behatásoktól, mint pl. erős napsütés, szél, csapóeső és fagy.

Anyagükséglet

- a falazó habarcs igényt, az Építőipari Norma Könyv ill. a falazó-elemgyártó ajánlásai szerint kell számolni.

Anyagösszetétel

- Szabványos kötőanyagok, DIN 1060 szerinti vízben kötő tufás mész, DIN 4226 szerinti 0-2 mm szemcseméretű osztályozott adalék-anyagok felhasználásával készült.

Kiszerezés

- 40 kg-os papírzsákos
- silós

Műszaki adatok

Gyári szárazhabarcs – DIN 18557, Falazó habarcs – DIN 1053, MG II Vakolat – DIN 18550 P II	
Nyomószilárdság:	5,0 N/mm ²
Tapadó-nyírószilárdság:	0,2 N/mm ²
Fugaszilárdság:	2,5 N/mm ²
Feldolgozási hőmérs.: (T)	5 °C < T < 30 °C levegő, épület- és anyag-hőmérséklet
Vízigény:	kb. 170 liter/tonna
Kiadósság:	kb. 625 liter/1000 kg szárazhabarcs

Tárolás

- időjárási hatásoktól védve
- fa raklapokon, hűvös, száraz helyen
- eredeti csomagolásban 12 hónapig
- a megbontott csomagokat azonnal vissza kell zárni és mielőbb felhasználni

Fontos tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- **A bekevert anyagot újrateverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Kalciumhidroxidot és cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál. **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.