



### Felhasználási terület

- Főként történelmi épületek falazatainak javításakor használatos, repedések és üregek kitöltésére használható tömítő- és kiöntőhabarcs.

### Tulajdonságok

- DIN 1164 szerinti cement és DIN 51043 szerinti traszpor (tufás adalék) felhasználásával készült

### Felület-előkészítés

- Az alapfelületet jóval az erre a célra rendszeresített csöveken vagy tömítő eszközökön keresztül történő feltöltés vagy sajtolás előtt (adott esetben napokkal előtte) alaposan meg kell nedvesíteni. A túlzottan száraz falazat a sajtolóhabarcsból túl sok vizet von el, ami rossz kötést és erősen csökkent habarcsszilárdságot eredményez

### Feldolgozás

- A **SAKRET TZV** tufás, cementes sajtolóhabarcsot a szokásos habarcskeverő gépekben (folyamatos-, ejtő- ill. kényszerkeverőben) vagy kézzel kell keverni. A konzisztenciát tiszta víz hozzáadásával kell megfelelően beállítani. Feltöltéshez a falba beépített csövek alkalmasak. Az injektálóhabarcs bevitelhez azonban falazattömörítő és csigás- ill. dugattyús szivattyúk alkalmasak. A sajtolónyomást ilyenkor a falazat szilárdságától függően kell szabályozni; biztonsági okokból nyomásmérő és szabályozó berendezéssel kell dolgozni.
- Az anyagszükséglet a falszerkezet repedéseinek függvényében erősen változhat, előre nem megadható.

### Műszaki adatok

- DIN 18557 szerinti, felhasználásra kész állapotú szárazhabarcs
- Feldolgozási hőmérséklet: 5 °C feletti levegő- és épülethőmérséklet
- Vízszükséglet:
  - 30 kg-os zsákok esetén zsákonként kb. 15 liter
  - Nyomószilárdság: > 10 N/mm<sup>2</sup>
- DIN szerinti építőanyag osztály: A1, nem éghető
- legnagyobb szemcseméret: 1 mm

### Kiszerelés

- többretegű, 30 kg-os papírzsákokban, 42 zsák / EUR-raklap

### Tárolás

- eredeti csomagolásban és száraz helyen 12 hónap

### Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30°C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
  - A megadott műszaki adatok 20°C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
  - **A bekevert anyagot újrameverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
  - A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
  - Kalciumhidroxidot és cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál. **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

**Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.