



A SAKRET ZHB P III habarcsosztályba tartozó cementes tapadóhíd DIN 18557 szerinti szárazhabarcs, mely megfelel a DIN 18550 által támasztott követelményeknek.

Felhasználási terület

- Cementes tapadóhíd habarcsként sima, gyengén nedvszívó felületeken használatos, mint pl. beton készfelületeken, könnyű-beton felületeken, betonfödémeknél, betonból készült pincefalazatok esetén, betonmellvédek és betonaljazatok, habkőbeton esetén, bel- és kültéri munkáknál egyaránt.

Tulajdonságok

- A SAKRET ZHB kitűnően tapad sima betonfelületeken, kézzel és vakológéppel egyaránt könnyen feldolgozható, ezért ideális vakolófelület-előkészítő eszköz meszes, meszes-cementes és cementes vakolatokhoz egyaránt.

Felület-előkészítés

- Az alapfelületnek nagyon tisztának, teherbírónak és elváló rétegektől mentesnek kell lennie. A száraz alapfelületeket elő kell nedvesíteni.

Feldolgozás

- A zsák tartalmát kb. 4,5 liter vizet hozzáadva, keverő berendezés segítségével keverjük el csomómentessé.
- Nagyobb felületek esetén a felfröcsköléshez hagyományos vakológép is használható. A felhordást végezzük vékony rétegben, majd a cementes tapadóhidat fésűljük fel fésűs simítóval (fogmélység kb. 5 mm). A konzisztenciát úgy kell megválasztani, hogy a feldolgozáskor érdes, durva habarcsbordák keletkezzenek. A következő réteget a még nedves tapadóhídra vigyük fel.

Anyagszükséglet

- 1 zsák SAKRET ZHB (25 kg) szárazhabarcs kb. 18 liter nedves habarcsot ad. Ez a mennyiség 7 – 9 m² betonfelületre elég.

Anyagösszetétel

- A SAKRET ZHB DIN 1164 szerinti portlandcementből, kvarchomokból és tulajdonságjavító adalékokból készül.

Kiszерelés

- 30 kg-os többretegű papírzsákban, 42 zsák/ EUR-raklap.

Tárolás

- Zárt térben, fa raklapon 12 hónapig tárolható.

Tudnivalók

- Tiszta vízen kívül a habarcschoz hozzáadni **semmit nem szabad!**
- Feldolgozási hőmérséklet 5 °C – 25 °C, levegő, objektum és anyaghőmérsékletként értendő.
- A kötésben lévő SAKRET ZHB-t védeni kell az erős napsütéstől, huzattól, fagytól és magas környezeti hőmérséklettől (30°C).
- A kőműves ládákat, talicskát és szerszámokat azonnal el kell mosni. A megkötött anyagrészek csak mechanikus úton távolítható el.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-ra és 50% rel. páratartalomra érvényesek.
- Bőrre, szembe nem kerülhet, ha mégis, bő vízzel le kell mosni és szakorvoshoz kell fordulni

– **Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.