



Gyárilag elő kevert cement kötésű falazó habarcs

MSZ 160000/2 szerint, ÉMI engedély szám : A-887/1997

Felhasználási terület

- engedélyezett és a szabványoknak megfelelő falazó elemek falazásához.
- különböző méretű, tömör és porotherm rendszerű égetett kerámia téglákhoz. Beton belés testek, zsalu kövek, pince falazó elemek falazásához

Tulajdonságok

- Hf 100 szilárdsági osztályú
- könnyen feldolgozható
- jó tapadás a sarkaknál is
- fagyálló
- vízlepergető hatású

Alap előkészítés

- a falazó elemeknek portól, zsírtól, olajtól mentesnek kell lenniük

Feldolgozás

- Zsákos anyag: a zsák tartalmát az előírt vízmennyiséggel (kb. 5-6 liter) 4-5 percig kézzel vagy géppel összekeverni
- Silós kiszérés: a horizontális keverőn a kívánt vízmennyiséget beállítani. Az anyaghoz semmilyen egyéb adalékot nem szabad hozzáadni.

Anyagösszetétel

- DIN 1053 szerinti szárazhabarcs
- szabvány szerinti kötő-, adalék-, és tulajdonságjavító anyagokkal

Anyagszükséglet

- 1 tonna szárazhabarcsból 550-600 liter friss habarcs lesz. Az egyes szabvány szerinti falazó elemekhez szükséges falazó habarcs igényt, az Építőipari Norma Könyv és a falazóelemgyártó ajánlása szerint kell számolni.

Műszaki adatok

Feldolgozási idő	kb. 120 perc
pH-érték	11,0 – 13,5
Feldolgozási hőm. (T)	5 °C < T < 30 °C
Nyomószilárdság	> 10 N/mm ²
Nyírószilárdság	> 0,4 N/mm ²

Kiszérés

- 40 kg-os papírsákos kiszérésben
- silóban, ömlesztve

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett raklapot, ill. zsákot azonnal vissza kell zárni.

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30°C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20°C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- **A bekevert anyagot újrameverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál. **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.