



Kövezetekhez, útburkolatokhoz használatos cementkötésű, rugalmas fugázó habarcs.

Felhasználási terület

- A SAKRET ZPF kőburkolat fugázó habarcs régi és új kövezetek valamint útburkolatok fugáinak kiöntésére szolgál nagy igénybevételi tartományok esetén is, pl. sínzónák, keréknyomtávok, vízügyi területek, stb.

Tulajdonságok

- cementkötésű
- rugalmas
- iszapolható
- gyorsan kötő
- rövid idő elteltével mosható
- gyorsan terhelhető (járható)
- nem vízáteresztő
- fagyálló
- színárnyalat: szürke, antracit,

Felület-előkészítés

- Az alapfelületnek elég teherbírónak kell lennie ahhoz, hogy a várható közlekedési igénybevételből adódó terhelést felvehesse. Az útburkolat/kövezet teher alatti, nem elégséges teherbírás miatti megsüllyedése a fugaperemek berepedéséhez ill. beszakadásához vezet. Az egyes burkolókövek habarcságyból történő kiszakadásának megakadályozása céljából ajánlatos ezeken a felületeken a SAKRET ZPF kövezetkiöntő fugázóval végzett fugázást teljes kövezetmagasságban végezni.
- A rendeltetésszerű, megfelelő tapadás garantálása érdekében a fugamélység nem lehet kisebb 4 cm-nél, míg a fugaszélességnek 3 – 20 mm között kell lennie. A megmunkálandó felületet gondosan elő kell nedvesíteni úgy, hogy a SAKRET ZPF kövezetkiöntő fugázó habarcs bevitelkor a kövezet-burkolat felülete már ne legyen nedvszívó. A fugákból az álló vizet el kell távolítani.

Feldolgozás

- A zsák tartalmát a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverőszárral ellátott (legalább 600 ford/perc sebességű) fúrógéppel csomómentesen keverjük el. Pihentessük 3 percig, majd keverjük újra.
- A beöntött fugázó iszapot széles gumisímmel egyenletesen terítsük szét a fugahézag teljes kitöltéséig majd a felesleget húzzuk le!

Anyagösszetétel:

- Speciális cement ill. válogatott töltő- és adalékanyagok valamint a feldolgozhatóságot javító anyagok bekeverésével készült hidraulikus kötésű, műgyantával módosított száraz habarcs.

Kiszerezés

- 25 kg-os műanyagbetétes papírzsákokban.

Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárás hatásoktól védett helyen, fa raklapon eltartható 12 hónapig. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni. A termék gyártási száma a zsák oldalán található!

Műszaki adatok

Keverővíz:	1 kg	kb. 0,25 l
	25 kg	kb. 6,20 l
Pihentetési idő:		kb. 2 perc
Fugaszélesség:		3 – 30 mm
Fugamélység:		> 4 cm
Feldolgozhatóság:		20 perc
Feldolgozási hőm: (T)		5 °C < T < 25 °C
Használati hőmérs. tartomány: (T)		-20 °C < T < 80 °C
Járható:		kb. 3 óra elteltével
Teljesen terhelhető:		kb. 7 nap elteltével
E-modul, din.		kb. 22.000 N/mm ²
Nyomószilárdság:		
24 óra után		24 N/mm ²
7 nap után		39 N/mm ²
28 nap után		50 N/mm ²
Hajlítószilárdság:		
2 nap után		4 N/mm ²
7 nap után		7,5 N/mm ²
28 nap után		10 N/mm ²

Tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- A bekevert anyagot újrakeverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- A habarcs vízzel erősen lúgos reakcióba lép, ezért **ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2004.03.01.